

TECHNICKÉ ÚDAJE

Základ:	Syntetická disperzní směs
Konzistence:	Kapalina
Tvrzení:	Vysoušením
Barva:	Bílá
Hustota (DIN 53479):	Přibl. 1,01 kg/dm ³
Viskozita podle Brookfielda (mPa.s):	Přibl. 50 – 100 mPa.s
Doba sušení při 21°C a 50% RH (*):	30 – 60 minut na cementových substrátech 60 – 90 minut na substrátech s omezenou porózitou přibl. 4 hodiny na dřevěných substrátech a dřevotřískce
Odolnost vůči teplotě:	0°C až +50°C
Celkový obsah pevných látek:	Přibl. 20%
Spotřeba materiálu (*):	100-200 ml/m ² , v závislosti na rychlosti absorpce stěny a použitých prostředcích

(*)Mění se podle podmínek prostředí, jako je teplota, vlhkost, substrát, apod.

PRODUKT

AGC FIX-IN PR je primer neobsahující rozpouštědla k použití na porézní povrchy. Používá se ve spojení se silikony AGC FIX-IN SL.

CHARAKTERISTIKA

- Připraveno k použití
- Vysoké pokrytí
- Neobsahuje rozpouštědla
- Velmi snadné použití
- Rychle schne
- Široký rozsah použití, kompatibilní s podkladovou vrstvou AGC Lacobel (T), Matelac (T), Mirox MNGE a Mirox 4Green+
- Pouze pro použití ve vnitřních prostorech
- Váže prach
- Zvyšuje přilnavost na porézních stěnách
- Po vysušení je čistý

POUŽITÍ

Produkt AGC FIX-IN PR je primer na vodné bázi k předběžnému ošetření absorbujících a neabsorbujících minerálních povrchů, se kterými se spojují produkty AGC Lacobel (T), Matelac (T), Mirox MNGE nebo Mirox 4Green+ spolu nebo bez ochranné fólie SAFE+. Produkt AGC FIX-IN PR též váže prach a působí jako přísada ke zvyšování přilnavosti k porézním substrátům. Produkt AGC FIX-IN PR je též vhodný k předběžnému ošetření některých povrchů nepodléhajících vlhkosti (např. beton) a neminerálních materiálů podléhajících vlhkosti.

jako je např. dřevo, dřevotřískka a OSB desky.

BALENÍ

Barva: transparentní
Balení: plastová nádoba, 5litrů

DOBA SKLADOVATELNOSTI

12 měsíců v neotevřeném obalu v chladném a suchém místě při teplotě mezi +5°C a +25°C. Použijte do data ukončení trvanlivosti, viz obal.

POVRCHY

Produkt AGC FIX-IN PR je třeba aplikovat na rovný, suchý, čistý a hladký povrch bez prachu, mastnoty, nerovností a prasklin. Zbytky starého lepidla mohou ovlivnit lepivost a je nutné je odstranit mechanicky a dále zbavit mastnoty.

VYSUŠENÍ

Produkt AGC FIX-IN PR schne odpařováním vody. Po vysušení se tvoří film odolný vůči běžnému stárnutí.

APLIKACE PRIMERU

Produkt AGC FIX-IN PR má být před použitím aklimatizován na pokojovou teplotu. Před použitím dobře zatřepejte. Válečkem nebo štětcem natřete nezředěný primer z nádoby na povrch. Nenalévejte primer na povrch.

Odmítnutí odpovědnosti: Údaje a pokyny v tomto technickém listu odpovídají výsledkům našich testů a zkušeností v době jeho publikace a každá verze technického listu je označena datem příslušné revize. Nejnovější verze technického listu nahrazuje veškeré jeho předchozí verze a zákazník bere na vědomí, že tato poslední verze může obsahovat technické změny, které je nutné vzít při používání příslušných produktů v úvahu. Poslední verzi technického listu si lze přečíst na www.agc-yourglass.com nebo si ji vyžádat od vašeho místního zástupce společnosti AGC. Zákazník by si měl před použitím produktu od AGC ověřit, zda je k dispozici aktualizovaná verze technického listu. Vzhledem k tomu, že AGC Glass Europe nemá žádnou kontrolu nad různými způsoby použití, nemůžeme nést odpovědnost za výsledky ani za poškození vyplývající z nesprávného nebo z neodpovídajícího použití. Vzhledem k tomu, že provedení a kvalita substrátu a podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme nést odpovědnost na základě tohoto technického listu za škody přímo či nepřímo vyplývající z těchto faktorů a podmínek. Proto doporučujeme vždy provádět testování podle konkrétních místních podmínek. AGC Glass Europe si vyhraduje v maximálním rozsahu, který umožňují související zákony, právo modifikovat charakteristiku a prezentaci svých produktů bez předchozího upozornění. Společnost AGC Glass Europe vypracovala údaje obsažené v tomto technickém listu v dobré víře a pokud možno nej přesněji, avšak nemůže odpovídat za nepřesnosti ani za tiskové chyby.

Pro velmi porézní a silně absorbující povrchy se doporučuje další vrstva primeru. Tuto další vrstvu natřete až po úplném vyschnutí první vrstvy. Ponechte primer úplně vyschnout (viz technické údaje).

Nedokonalé vyschnutí má nepříznivý účinek na konečný výsledek. Může vést ke snížené přilnavosti. Nevytvrzený produkt AGC FIX-IN PR lze odstranit z použitého materiálu a nástrojů vodou.

DOPORUČENÍ PRO OCHRANU ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI

Používejte obvyklé průmyslové hygienické postupy. Používejte ochranné rukavice. Další informace naleznete na štítku nebo v bezpečnostním listu.

POZNÁMKY - DOPORUČENÍ

- Nikdy nepoužívejte na povrchy, které nejsou chráněny proti možnosti stoupající vlhkosti.
- Nikdy nepoužívejte na povrch obsahující příliš mnoho vlhkosti.
- Produkt AGC FIX-IN PR **nezabrání stoupající vlhkosti na povrchu.**
- Nepoužívejte primer při teplotě pod 15°C nebo nad 25°C.
- Minimální teplota substrátu má být alespoň 15°C.
- Maximální relativní vlhkost prostředí je 75%.
- Primer neřed'te.

Odmítnutí odpovědnosti: Údaje a pokyny v tomto technickém listu odpovídají výsledkům našich testů a zkušeností v době jeho publikace a každá verze technického listu je označena datem příslušné revize. Nejnovější verze technického listu nahrazuje veškeré jeho předchozí verze a zákazník bere na vědomí, že tato poslední verze může obsahovat technické změny, které je nutné vzít při používání příslušných produktů v úvahu. Poslední verzi technického listu si lze přečíst na www.agc-yourglass.com nebo si ji vyžádat od vašeho místního zástupce společnosti AGC. Zákazník by si měl před použitím produktu od AGC ověřit, zda je k dispozici aktualizovaná verze technického listu. Vzhledem k tomu, že AGC Glass Europe nemá žádnou kontrolu nad různými způsoby použití, nemůžeme nést odpovědnost za výsledky ani za poškození vyplývající z nesprávného nebo z neodpovídajícího použití. Vzhledem k tomu, že provedení a kvalita substrátu a podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme nést odpovědnost na základě tohoto technického listu za škody přímo či nepřímo vyplývající z těchto faktorů a podmínek. Proto doporučujeme vždy provádět testování podle konkrétních místních podmínek. AGC Glass Europe si vyhradzuje v maximálním rozsahu, který umožňují související zákony, právo modifikovat charakteristiku a prezentaci svých produktů bez předchozího upozornění. Společnost AGC Glass Europe vypracovala údaje obsažené v tomto technickém listu v dobré víře a pokud možno nej přesněji, avšak nemůže odpovídat za nepřesnosti ani za tiskové chyby.