

DATI TECNICI

Base:	Miscela sintetica a dispersione
Consistenza:	Liquida
Sistema di indurimento:	Essiccazione fisica
Colore:	Bianco
Densità (DIN 53479):	Circa 1,01 kg/dm ³
Viscosità Brookfield (mPa.s):	Circa 50 – 100 mPa.s
Tempo di essiccazione a 21°C e 50% UR (*):	30 – 60 minuti su supporti in cemento 60 – 90 minuti su supporti a porosità limitata Circa 4 ore su supporti in legno e truciolare
Resistenza alla temperatura:	0°C a +50°C
Contenuto totale di solidi:	Circa 20%
Tasso di applicazione (*):	100-200ml/m ² , dipende dal tasso di assorbimento del supporto e dagli utensili utilizzati

(*)Varia in funzione delle condizioni ambientali, come temperatura, umidità, supporto, ecc.

PRODOTTO

FIX-IN PR è un primer senza solvente per uso su supporti porosi in combinazione con il silicone FIX-IN SL di AGC.

CARATTERISTICHE

- Pronto per l'uso
- Copertura elevata
- Senza solvente
- Molto facile da applicare
- Essiccazione rapida
- Ampia gamma di applicazioni, compatibile con rivestimento posteriore di Lacobel (T), Matelac (T), Mirox MNGE, Mirox 4Green+ di AGC.
- Solo per uso interno
- Blocca la polvere
- Aumenta l'adesione su supporti porosi
- Essicca trasparente

APPLICAZIONI

FIX-IN PR di AGC è un primer ad acqua per il trattamento preliminare di supporti minerali assorbenti e non assorbenti sui quali si devono incollare Lacobel (T), Matelac (T) o Mirox MNGE y Mirox 4Green+ di AGC, con o senza pellicola di sicurezza SAFE+.

FIX-IN PR di AGC blocca inoltre la polvere e funge da promotore di adesione per supporti porosi.

FIX-IN PR di AGC è inoltre indicato per il trattamento preliminare di diversi supporti minerali insensibili all'umidità

(p.e calcestruzzo) e materiali non minerali sensibili all'umidità, come legno, truciolare e pannelli OSB.

IMBALLAGGIO

Colore: trasparente

Imballaggio: contenitore di plastica, 5L

DURATA DI CONSERVAZIONE

12 mesi in imballaggi chiusi in un luogo di stoccaggio fresco e asciutto a temperature comprese tra +5°C e +25°C. Utilizzare prima della data di scadenza, vedere imballaggio.

SUPPORTI

FIX-IN PR di AGC deve essere applicato su supporti piani, asciutti, puliti e lisci, e inoltre privi di polvere, grasso, irregolarità e incrinature. Residui di precedenti adesivi possono influire sull'adesione e devono essere rimossi meccanicamente, con successiva sgrassatura.

SISTEMA DI INDURIMENTO

FIX-IN PR di AGC asciuga mediante evaporazione dell'acqua. Dopo essiccazione, si forma una pellicola che è resistente al normale invecchiamento.

Clausola di esclusione della responsabilità: Le informazioni e le istruzioni contenute nella presente scheda tecnica sono il risultato dei nostri collaudi e della nostra esperienza al momento della pubblicazione della scheda; ogni versione della scheda tecnica è identificata in riferimento alla rispettiva data di revisione. La versione più recente della scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti, e il cliente è informato che tale versione più recente può contenere modifiche tecniche che devono essere prese in considerazione nell'impiego dei rispettivi prodotti. La versione più recente della scheda tecnica è consultabile su www.agc-yourglass.com oppure può essere ottenuta, su richiesta, presso il rappresentante AGC di zona. Il cliente è tenuto a verificare regolarmente l'esistenza di un'eventuale versione aggiornata della scheda tecnica prima di utilizzare i prodotti AGC. AGC Glass Europe non ha alcun controllo sulle modalità di applicazione, pertanto non può essere ritenuta responsabile né colpevole dei risultati e di qualsiasi eventuale danno derivante da un uso improprio o non adatto. La progettazione e la qualità del supporto e le condizioni di trasformazione esulano dal nostro controllo, pertanto non siamo responsabili sulla base della presente scheda tecnica di eventuali danni diretti o indiretti derivanti da tali fattori e condizioni. Raccomandiamo pertanto di eseguire sempre un test in base alle circostanze locali specifiche. Per quanto consentito dalle leggi in vigore, AGC Glass Europe si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e la presentazione dei suoi prodotti senza preavviso. AGC Glass Europe ha preparato le informazioni contenute nella presente scheda tecnica in buona fede e nel modo più accurato possibile, ma non può essere ritenuta responsabile o colpevole di eventuali imprecisioni o errori tipografici.

APPLICAZIONE DEL PRIMER

FIX-IN PR di AGC deve essere acclimatato a temperatura ambiente prima dell'installazione. Scuotere o agitare bene prima dell'uso.

Applicare il primer, non diluito da un secchio, sul supporto con un rullo o un pennello. Non versare il primer sul supporto.

In caso di supporti molto porosi e altamente assorbenti, si consiglia di applicare un secondo strato di primer. Non applicare il

secondo strato finché il primo non è completamente asciugato. Lasciare asciugare completamente il primer.

Se il primer non asciuga adeguatamente, si rischia di compromettere il risultato finale. La conseguenza potrebbe essere una minore adesione.

FIX-IN PR di AGC non indurito si può rimuovere con acqua dai materiali e gli utensili utilizzati.

RACCOMANDAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

Applicare le norme di igiene industriale abituali. Indossare guanti di protezione. Per maggiori informazioni, consultare l'etichetta e la scheda di sicurezza.

OSSERVAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Non installare mai su supporti che non sono protetti contro eventuali risalite di umidità.
- Non utilizzare mai su supporti che contengono eccessiva umidità.
- FIX-IN PR di AGC **non** è un sigillante per risalite di umidità dal supporto.
- Non applicare il primer a temperature inferiori a 15°C o superiori a 25°C.
- La temperatura minima del supporto deve essere almeno 15°C.
- L'umidità relativa massima dell'ambiente è il 75%.
- Non diluire il primer.

Clausola di esclusione della responsabilità: Le informazioni e le istruzioni contenute nella presente scheda tecnica sono il risultato dei nostri collaudi e della nostra esperienza al momento della pubblicazione della scheda; ogni versione della scheda tecnica è identificata in riferimento alla rispettiva data di revisione. La versione più recente della scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti, e il cliente è informato che tale versione più recente può contenere modifiche tecniche che devono essere prese in considerazione nell'impiego dei rispettivi prodotti. La versione più recente della scheda tecnica è consultabile su www.agc-yourglass.com oppure può essere ottenuta, su richiesta, presso il rappresentante AGC di zona. Il cliente è tenuto a verificare regolarmente l'esistenza di un'eventuale versione aggiornata della scheda tecnica prima di utilizzare i prodotti AGC. AGC Glass Europe non ha alcun controllo sulle modalità di applicazione, pertanto non può essere ritenuta responsabile né colpevole dei risultati e di qualsiasi eventuale danno derivante da un uso improprio o non adatto. La progettazione e la qualità del supporto e le condizioni di trasformazione esulano dal nostro controllo, pertanto non siamo responsabili sulla base della presente scheda tecnica di eventuali danni diretti o indiretti derivanti da tali fattori e condizioni. Raccomandiamo pertanto di eseguire sempre un test in base alle circostanze locali specifiche. Per quanto consentito dalle leggi in vigore, AGC Glass Europe si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e la presentazione dei suoi prodotti senza preavviso. AGC Glass Europe ha preparato le informazioni contenute nella presente scheda tecnica in buona fede e nel modo più accurato possibile, ma non può essere ritenuta responsabile o colpevole di eventuali imprecisioni o errori tipografici.