

TECHNICKÉ ÚDAJE

Základ:	Směs rozpouštědel a přísad ke zvýšení přilnavosti
Konzistence:	Kapalina
Tvrzení:	Vysoušením
Hustota:	0,79 g/ml
Spotřeba:	20-23 ml/m ²
Teplota při aplikaci:	5 °C → 25 °C

(*) tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na okolních faktorech, jako je teplota, vlhkost a typ podkladu

PRODUKT

AGC FIX-IN SA (Surface Activator) je čisticí prostředek a současně přísada ke zvýšení přilnavosti. Produkt AGC FIX-IN SA zvyšuje přilnavost tmelů a lepidel k neporézním povrchům, jako jsou kovy a plasty (např. ochranný podklad Safe+ od AGC), Lacobel, Matelac, Mirox MNGE a Mirox 4Green+ od AGC.

CHARAKTERISTIKA

Zvyšuje přilnavost k neporézním materiálům. Vede k vyšší konečné pevnosti (až do 25%) produktu AGC FIX-IN SL.

POUŽITÍ

Produkt AGC FIX-IN SA se používá na ochranný podklad Safe+ od AGC před aplikací AGC FIX-IN SL. Produktem AGC FIX-IN SA se čistí povrchy při spojování a tmelení.

BALENÍ

Barva: čirá

Balení: plechovka 450 ml

DOBA SKLADOVATELNOSTI

24 měsíců v neotevřeném spreji v chladném a suchém místě při teplotě mezi +5°C a +25°C.

Použijte do data ukončení trvanlivosti, viz obal.

POVRCHY

Druh: všechny neporézní povrchy

Společnost AGC Glass Europe doporučuje provedení předběžného testu kompatibility.

POUŽITÍ

Způsob aplikace: Produkt AGC FIX IN SA v plechovém obalu se aplikuje hadříkem na materiál, např. ochranný podklad Safe+. Při znečištění ubrousek pravidelně vyměňujte. Postačuje aplikovat materiál pouze na části, které budou spojovány, ale někdy je snadnější jej aplikovat na celý povrch. Ponechte produkt AGC FIX-IN SA odpařovat přibližně 5 minut před spojováním nebo tmelením. Spojení musí být učiněno do 8 hodin po nanesení povrchového aktivátoru AGC FIX-IN SA.

Okamžitě po použití AGC FIX-IN SA znovu uzavřete.

Dlouhodobý vzduchový kontakt snižuje funkci AGC FIX-IN SA. Po použití obal dobře uzavřete (kontakt se vzduchem by mohl snížit účinnost výrobku). Použité zbytky AGC FIX-IN SA nikdy nelijte zpět do obalu. Po otevření balení musí být AGC FIX-IN SA aplikován během několika dnů.

Dlouhodobé působení vzduchu snižuje účinek AGC FIX-IN SA.

DOPORUČENÍ PRO OCHRANU ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI

Používejte obvyklé průmyslové hygienické postupy. Další informace naleznete na štítku nebo v bezpečnostním listu. Dostatečně vyvětrejte.

POZNÁMKY

Nepoužívejte na porézní povrchy, jako jsou dřevěné konstrukce.

Nepoužívejte AGC FIX-IN SA na skleněnou stranu výrobků AGC Lacobel (T), Matelac (T), Mirox MNGE a Mirox 4Green+.

Produkt AGC FIX-IN SA zanechává na substrátu bílý opar. Aplikujte produkt AGC FIX-IN SA pouze na plochu, která bude spojována.

LIKVIDACE

Prázdný obal likvidujte podle místních předpisů.

Odmítnutí odpovědnosti: Údaje a pokyny v tomto technickém listu odpovídají výsledkům našich testů a zkušeností v době jeho publikace a každá verze technického listu je označena datem příslušné revize. Nejnovější verze technického listu nahrazuje veškeré jeho předchozí verze a zákazník bere na vědomí, že tato poslední verze může obsahovat technické změny, které je nutné vzít při používání příslušných produktů v úvahu. Poslední verzi technického listu si lze přečíst na www.agc-yourglass.com nebo si ji vyžádat od vašeho místního zástupce společnosti AGC. Zákazník by si měl před použitím produktu od AGC ověřit, zda je k dispozici aktualizovaná verze technického listu. Vzhledem k tomu, že AGC Glass Europe nemá žádnou kontrolu nad různými způsoby použití, nemůžeme nést odpovědnost za výsledky ani za poškození vyplývající z nesprávného nebo z neodpovídajícího použití. Vzhledem k tomu, že provedení a kvalita substrátu a podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme nést odpovědnost na základě tohoto technického listu za škody přímo či nepřímo vyplývající z těchto faktorů a podmínek. Proto doporučujeme vždy provádět testování podle konkrétních místních podmínek. AGC Glass Europe si vyhradzuje v maximálním rozsahu, který umožňují související zákony, právo modifikovat charakteristiku a prezentaci svých produktů bez předchozího upozornění. Společnost AGC Glass Europe vypracovala údaje obsažené v tomto technickém listu v dobré víře a pokud možno nej přesněji, avšak nemůže odpovídat za nepřesnosti ani za tiskové chyby.