

**TECHNISCHE GEGEVENS**

<b>Basis:</b>	Mengsel van oplosmiddelen en hechtingsverhogende middelen
<b>Consistentie:</b>	Vloeistof
<b>Uitharding:</b>	Fysische droging
<b>Dichtheid:</b>	0,79 g/ml
<b>Consumptie:</b>	20-23 ml/m <sup>2</sup>
<b>Verwerkingstemperatuur:</b>	5 °C → 25 °C

(\*) deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat.

**PRODUCT**

AGC FIX-IN SA is zowel een reiniger als een hechtingsverhogend middel. AGC FIX-IN SA zorgt voor een betere hechting van afdichtingsmiddelen/lijmen aan niet-poreuze ondergronden waaronder metalen en plastics (zoals AGC's SAFE+ veiligheidsfolie) op AGC Lacobel, Matelac, Mirox MNGE, Mirox 4Green+.

**KENMERKEN**

Versterkt de hechting aan niet-poreuze materialen. Resulteert in een grotere eindsterkte (tot wel 25%) voor AGC FIX-IN SL.

**TOEPASSINGEN**

AGC FIX-IN SA moet worden gebruikt op AGC's SAFE+ veiligheidsfolie voorafgaand aan het aanbrengen van AGC FIX-IN SL. AGC FIX-IN SA reinigt ondergronden bij lijmen of afdichten.

**VERPAKKING**

**Kleur:** doorzichtig  
**Verpakking:** Blik 450 ml

**HOUDBAARHEID**

24 maanden in de ongeopende spuitbus op een koele en droge bewaarplaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.

Te gebruiken voor de uiterste houdbaarheidsdatum, zie verpakking.

**OPPERVLAKKEN**

**Type:** alle niet-poreuze oppervlakken  
AGC Glass Europe raadt aan om eerst de geschiktheid te testen.

**TOEPASSING**

*Aanbrengmethode* Breng AGC FIX IN SA in blik met een

doek aan op het materiaal, bv. de SAFE+ veiligheidsfolie. Vervang de doek regelmatig wanneer hij vuil is. Het volstaat alleen de stroken te behandelen die gelijmd moeten worden, maar soms is het makkelijker het hele oppervlak te behandelen. Laat AGC FIX-IN SA ongeveer 5 minuten verdampen voordat u de delen verlijmt of afdicht. Lijmverbindingen moeten tot stand worden gebracht binnen 8 uur nadat AGC FIX-IN SA oppervlakte-activator is aangebracht.

Sluit direct na gebruik van AGC FIX-IN SA de verpakking. Langdurig contact met lucht vermindert de werking van AGC FIX-IN SA. Verpakking steeds goed afsluiten (contact met lucht kan leiden tot verminderde werkzaamheid van het product). Giet nooit reeds gebruikte AGC FIX-IN SA terug in de verpakking. Gebruik na openen van de verpakking de AGC FIX-IN SA binnen enkele dagen. AGC FIX-IN SA uit een langdurig aangebroken verpakking verliest de werking.

**GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSAADVIES**

Pas de gebruikelijke industriële hygiënische voorzorgsmaatregelen toe. Raadpleeg het etiket of het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie. Zorg dat de ruimte voldoende is geventileerd.

**OPMERKINGEN**

Niet gebruiken op poreuze oppervlakken, zoals houten constructies.  
AGC FIX-IN SA nooit gebruiken op de glaszijde van AGC Lacobel (T), Matelac (T), Mirox MNGE, Mirox 4Green+.  
AGC FIX-IN SA laat een witte film achter op de ondergrond.

**VERWIJDERING**

Leeg de verpakking en verwijder conform de lokale regelgeving.

**Disclaimer:** De gegevens en richtlijnen in dit technisch informatieblad zijn het resultaat van onze testen en ervaring op het moment van publicatie. Elke versie van het technisch informatieblad wordt geïdentificeerd aan de hand van de revisiedatum. De laatste versie van het technisch informatieblad vervangt alle voorgaande versies. De klant wordt geacht te weten dat deze laatste versie technische veranderingen kan bevatten die in overweging moeten worden genomen bij het gebruik van de desbetreffende producten. De laatste versie van het technisch informatieblad is te raadplegen op [www.agc-yourglass.com](http://www.agc-yourglass.com) of kan op verzoek worden verkregen van uw lokale AGC-contactpersoon. Voorafgaand aan het gebruik van AGC-producten moet de klant regelmatig nagaan of er een nieuwe versie bestaat van het technisch informatieblad. Aangezien AGC Glass Europe geen controle heeft over de toepassingsmethoden kunnen wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de resultaten en voor enigerlei schade die voortvloeit uit onjuist gebruik of gebruik dat niet is aangepast aan de omstandigheden. Aangezien het ontwerp en de kwaliteit van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze controle vallen, zijn wij niet aansprakelijk op basis van dit technisch informatieblad voor schade die direct of indirect voortvloeit uit deze factoren en omstandigheden. Wij raden daarom aan om altijd een test uit te voeren op basis van de specifieke plaatselijke omstandigheden. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, behoudt AGC Glass Europe zich het recht voor om de kenmerken en presentatie van haar producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. AGC Glass Europe heeft de in dit technisch informatieblad opgenomen informatie in goed vertrouwen en zo nauwkeurig mogelijk samengesteld, maar kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor onnauwkeurigheden of drukfouten.

**Hoofdkantoor AGC Glass Europe** – Avenue Jean Monnet 4 – 1348 Louvain-la-Neuve – België  
Telefoonnummer voor noodgevallen (24/24, 7/7): +32 14 58 45 45 (NL, FR, EN, DU) - [www.agc-yourglass.com](http://www.agc-yourglass.com)