



Your Dreams, Our Challenge

VLASTNOSTI SKEL
S POVLAKY
Protisluneční ochrana
& tepelná izolace
AGC

STOPRAY — SKLO S MĚKKÝM POVLAKEM ZAJIŠŤUJÍCÍ TEPELNOU IZOLACI A MAXIMÁLNÍ PROTISLUNEČNÍ OCHRANU



Izolační dvojsklo 6-16-4 (90% argon)													
	Pozice povlaku	Barva	EN 410 (2011)						EN 673 U _g value W/(m ² ·K) ⁽¹⁾	Tepelné tvržení/ ohýbání	Opatřeno povlakem po vytvrzení	Odstranění povlaku na okrajích	Možná doba skladování
			LT (%)	SF (%)	LR ext (%)	LR int (%)	EA (%)	SC					
Stopray Ultraselect 70/33 on Clearvision ⁽²⁾	#2	Čirá	70	33	10	11	25	0,38	1,0	Ne	Ano	Ano	3 měsíce
Stopray Ultraselect 60/27	#2	Čirá	60	27	11	15	39	0,31	1,0	Ne	Ano	Ano	3 měsíce
Stopray Ultraselect 60/28	#2	Čirá	60	28	13	14	38	0,32	1,0	Ne	Ne	Ano	3 měsíce
Stopray Ultraselect 50/23 on Clearvision ⁽²⁾	#2	Čirá	50	23	18	14	32	0,26	1,0	Ne	Ne	Ano	3 měsíce
Stopray Vision 70/35 (T) ⁽³⁾	#2	Čirá	70	35	14	15	26	0,40	1,0	Verze T	Ano	Ano	3 měsíce
Stopray Vision 62/33 (T) ⁽³⁾	#2	Čirá	61	33	15	13	33	0,38	1,0	Verze T	Ano	Ano	3 měsíce
Stopray Neutral 60/33 (T) ⁽³⁾	#2	Velmi čirá	60	33	13	11	34	0,38	1,0	Verze T	Ne	Ano	3 měsíce
Stopray Vision 52/27 (T) ⁽³⁾	#2	Čirá	51	27	16	13	38	0,31	1,0	Verze T	Ano	Ano	3 měsíce
Stopray Neutral 50/27 (T) ⁽³⁾	#2	Velmi čirá	50	27	13	11	42	0,31	1,0	Verze T	Ne	Ano	3 měsíce
Stopray Vision 40/21 (T) ⁽³⁾	#2	Čirá	40	21	19	15	39	0,24	1,0	Verze T	Ano	Ano	3 měsíce
Stopray Grey 34/21T ⁽³⁾	#2	Šedá	34	21	6	13	68	0,24	1,0	Ano	Ne	Ano	3 měsíce
Stopray Silver 44/275 ⁽⁴⁾	#2	Stříbrná	44	27	48	46	22	0,31	1,0	Ano	Ne	Ano	3 měsíce
Stopray Silver 47/29	#2	Stříbrná	47	29	40	30	26	0,33	1,0	Ne	Ano	Ano	3 měsíce
Stopray Silver 25/17	#2	Stříbrná	25	17	61	33	24	0,20	1,0	Ne	Ano	Ano	3 měsíce
Stopray Smart 51/33	#2	Čirá	51	34	26	18	31	0,39	1,1	Ano	Ne	Ne ⁽⁵⁾	9 měsíců
Stopray Smart 30/20	#2	Namodralá	30	21	29	15	47	0,24	1,1	Ano	Ne	Ne ⁽⁵⁾	9 měsíců

STANDARDNÍ PRODUKTY S POVLAKEM – Izolační trojsklo 6-16-4-16-4 (povlak na pozici #2 - Clearvision - iplus 1.1 na pozici #5 - 90% argon)

	Pozice povlaku	Barva	EN 410 (2011)						EN 673 U _g value W/(m ² ·K) ⁽¹⁾	Tepelné tvržení/ ohýbání	Opatřeno povlakem po vytvrzení	Odstranění povlaku na okrajích	Možná doba skladování
			LT (%)	SF (%)	LR ext (%)	LR int (%)	EA (%)	SC					
Stopray Ultraselect 70/33 on Clearvision	#2	Čirá	63	31	12	15	28	0,36	0,5	Ne	Ano	Ano	3 měsíce
Stopray Ultraselect 60/27	#2	Čirá	55	25	13	18	40	0,29	0,5	Ne	Ano	Ano	3 měsíce
Stopray Ultraselect 60/28	#2	Čirá	55	26	14	18	39	0,30	0,5	Ne	Ne	Ano	3 měsíce
Stopray Ultraselect 50/23 on Clearvision	#2	Čirá	45	21	19	17	35	0,24	0,5	Ne	Ano	Ano	3 měsíce
Stopray Vision 70/35 (T) ⁽³⁾	#2	Čirá	65	33	17	18	28	0,38	0,5	Verze T	Ano	Ano	3 měsíce
Stopray Vision 62/33 (T) ⁽³⁾	#2	Čirá	56	31	17	17	35	0,36	0,5	Verze T	Ano	Ano	3 měsíce
Stopray Neutral 60/33 (T) ⁽³⁾	#2	Velmi čirá	55	31	15	15	36	0,36	0,5	Verze T	Ne	Ano	3 měsíce
Stopray Vision 52/27 (T) ⁽³⁾	#2	Čirá	47	25	18	16	40	0,29	0,5	Verze T	Ano	Ano	3 měsíce
Stopray Neutral 50/27 (T) ⁽³⁾	#2	Velmi čirá	46	25	14	14	44	0,29	0,5	Verze T	Ne	Ano	3 měsíce
Stopray Vision 40/21 (T) ⁽³⁾	#2	Čirá	37	19	20	18	41	0,22	0,5	Verze T	Ano	Ano	3 měsíce
Stopray Silver 44/275 ⁽⁴⁾	#2	Stříbrná	41	25	49	45	23	0,29	0,5	Ano	Ne	Ano	3 měsíce
Stopray Silver 47/29	#2	Stříbrná	43	27	41	31	28	0,31	0,5	Ne	Ano	Ano	3 měsíce
Stopray Silver 25/17	#2	Stříbrná	23	16	61	34	25	0,18	0,5	Ne	Ano	Ano	3 měsíce

ENERGY — TEPELNÁ IZOLACE A PROTISLUNEČNÍ OCHRANA



Izolační dvojsklo 6-16-4 (90% argon)													
	Pozice povlaku	Barva	EN 410 (2011)						EN 673 U _g value W/(m ² ·K) ⁽¹⁾	Tepelné tvržení/ ohýbání	Opatřeno povlakem po vytvrzení	Odstranění povlaku na okrajích	Možná doba skladování
			LT (%)	SF (%)	LR ext (%)	LR int (%)	EA (%)	SC					
Energy 72/38 (T) ⁽³⁾	#2	Čirá	72	38	13	14	27	0,44	1,0	Verze T	Ano	Ano	3 měsíce
Energy 70/37	#2	Čirá	70	37	12	15	29	0,43	1,0	Ne	Ano	Ano	3 měsíce
Energy 65/42S ⁽⁴⁾	#2	Čirá	65	42	26	24	21	0,48	1,0	Ano	Ne	Ano	3 měsíce
Energy 65/41	#2	Čirá	65	41	25	24	21	0,47	1,0	Ne	Ne	Ano	3 měsíce
Energy 72/38-AF ⁽⁶⁾	#1 #2	Čirá	66	35	16	16	36	0,40	1,0	Ne	Ano	Ano	3 měsíce
Izolační trojsklo 6-16-4-16-4 (povlak na pozici #2 - Clearvision - iplus 1.1 na pozici #5 - 90% argon)													
Energy 72/38 (T) ⁽³⁾	#2	Čirá	66	36	16	18	29	0,41	0,5	Verze T	Ano	Ano	3 měsíce
Energy 70/37	#2	Čirá	64	35	15	18	32	0,40	0,5	Ne	Ano	Ano	3 měsíce
Energy 65/42S ⁽⁴⁾	#2	Čirá	60	38	28	26	25	0,44	0,5	Ano	Ne	Ano	3 měsíce
Energy 65/41	#2	Čirá	60	38	27	26	24	0,44	0,5	Ne	Ne	Ano	3 měsíce

IPASOL BRIGHT — REFLEXNÍ SKLO SE STŘÍBRNÝM VZHLEDEM ZAJIŠŤUJÍCÍ PROTISLUNEČNÍ OCHRANU



Jednoduché zasklení 66.2 (povlak na pozici #2 proti PVB)													
	Pozice povlaku	Barva	EN 410 (2011)						EN 673 U _g value W/(m ² ·K) ⁽¹⁾	Tepelné tvržení/ ohýbání	Opatřeno povlakem po vytvrzení	Odstranění povlaku na okrajích	Možná doba skladování
			LT (%)	SF (%)	LR ext (%)	LR int (%)	EA (%)	SC					
ipasel Bright Neutral	#2	Lesklá stříbrná	73	68	23	23	19	0,78	5,4	Ano	Ano	Ne	Bez omezení
ipasel Bright White	#2	Lesklá stříbrná	76	73	24	24	10	0,84	5,4	Ano	Ano	Ne	Bez omezení

SUNERGY — NEUTRÁLNÍ SKLO S TVRDÝM POVLAKEM ZAJIŠŤUJÍCÍ PROTISLUNEČNÍ OCHRANU A DOBRou TEPELNOU IZOLACI

Izolační dvojsklo 6-16-4 (iplus 1.0 na pozici #3 – 90% argon)													
	Pozice povlaku	Barva	EN 410 (2011)						EN 673 U _g value W/(m ² ·K) ⁽¹⁾	Tepelné tvržení/ ohýbání	Opatřeno povlakem po vytvrzení	Odstranění povlaku na okrajích	Možná doba skladování
			LT (%)	SF (%)	LR ext (%)	LR int (%)	EA (%)	SC					
Sunergy Clear	#2	Čirá	59	41	13	18	48	0,47	1,0	Ano	Ne	Ne	Bez omezení
Sunergy Grey	#2	Šedá	28	23	6	17	74	0,26	1,0	Ano	Ne	Ne	Bez omezení

STOPSOL — REFLEXNÍ SKLO S TVRDÝM POVLAKEM ZAJIŠŤUJÍCÍ PROTISLUNEČNÍ OCHRANU

Izolační dvojsklo 6-16-4 (iplus 1.0 na pozici #3 – 90% argon)													
	Pozice povlaku	Barva	EN 410 (2011)						EN 673 U _g value W/(m ² ·K) ⁽¹⁾	Tepelné tvržení/ ohýbání	Opatřeno povlakem po vytvrzení	Odstranění povlaku na okrajích	Možná doba skladování
			LT (%)	SF (%)	LR ext (%)	LR int (%)	EA (%)	SC					
Stopsol Classic Clear	#2	Čirá	34	30	28	34	39	0,34	1,0	Ano	Ne	Ne	Bez omezení
Stopsol Classic Grey	#2	Šedá	16	17	10	34	74	0,20	1,0	Ano	Ne	Ne	Bez omezení
Stopsol Classic Green	#2	Zelená	27	19	20	34	73	0,22	1,0	Ano	Ne	Ne	Bez omezení
Stopsol Classic Bronze	#2	Bronz	19	19	12	34	69	0,22	1,0	Ano	Ne	Ne	Bez omezení
Stopsol Supersilver Clear	#2	Čirá	54	42	37	36	20	0,48	1,0	Ano	Ne	Ne	Bez omezení
Stopsol Supersilver Grey	#2	Šedá	26	24	12	35	66	0,28	1,0	Ano	Ne	Ne	Bez omezení
Stopsol Supersilver Green	#2	Zelená	44	27	27	36	61	0,31	1,0	Ano	Ne	Ne	Bez omezení
Stopsol Supersilver Dark Blue	#2	Tmavě modrá	35	24	18	35	66	0,28	1,0	Ano	Ne	Ne	Bez omezení
Stopsol SilverLight PrivaBlue	#2	Světle modrá	24	16	9	28	81	0,18	1,0	Ano	Ne	Ne	Bez omezení

IPLUS / PLANIBEL LOW-E — TEPELNÁ IZOLACE, NEUTRÁLNÍ VZHLED A VYSOKÁ SVĚTELNÁ PROSTUPNOST



Izolační dvojsklo 4-16-4 (90% argon)													
	Pozice povlaku	Barva	EN 410 (2011)						EN 673	Tepelné tvrzení/ ohýbání	Opatřeno povlakem po vytvrzení	Odstranění povlaku na okrajích	Možná doba skladování
			LT (%)	SF (%)	LR ext (%)	LR int (%)	EA (%)	SC	U _g value W/(m ² . K) ⁽¹⁾				
iplus 1.1	#3	Čirá	82	64	12	12	15	0,74	1,1	Ne	Ne	Ano	3 měsíce
iplus 1.1T ⁽³⁾	#3	Čirá	82	66	12	12	14	0,76	1,1	Ano	Ne	Ano	3 měsíce
iplus 1.0	#3	Čirá	77	57	15	16	16	0,66	1,0	Ne	Ne	Ano	3 měsíce
iplus 1.0T ⁽³⁾	#3	Čirá	81	62	13	14	13	0,71	1,0	Ano	Ne	Ano	3 měsíce
iplus 1.1 -AF ⁽⁶⁾	#1 #2	Čirá	75	55	15	14	24	0,63	1,1	Ne	Ne	Ano	3 měsíce
Planibel A	#3	Čirá	73	75	17	15	22	0,86	1,4	Ano	Ne	Ne	Bez omezení
Planibel G & Planibel G fast	#3	Čirá	75	76	17	16	19	0,87	1,5	Ano	Ne	Ne	Bez omezení
Izolační trojsklo 4-16-4-16-4 mm Clearvision-16-4 (90% argon)													
	Pozice povlaku	Barva	EN 410 (2011)						EN 673	Tepelné tvrzení/ ohýbání	Opatřeno povlakem po vytvrzení	Odstranění povlaku na okrajích	Možná doba skladování
			LT (%)	SF (%)	LR ext (%)	LR int (%)	EA (%)	SC	U _g value W/(m ² . K)				
iplus 1.1	#2 #5	Čirá	75	53	15	15	21	0,61	0,6	Ne	Ne	Ano	3 měsíce
iplus 1.0	#2 #5	Čirá	66	43	22	22	22	0,49	0,5	Ne	Ne	Ano	3 měsíce
iplus 1.1-AF ⁽⁶⁾	#1 #2 #5	Čirá	69	49	18	17	29	0,56	0,6	Ne	Ne	Ano	3 měsíce

STANDARDNÍ PRODUKTY — TATO TABULKA POSKYTUJE INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE DOSTUPNOSTI PRODUKTU A DODACÍ LHŮTY

Tloušťka	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	44.2	66.2
Stopray Ultraselect 70/33 on Clearvision*						
Stopray Ultraselect 60/27*						
Stopray Ultraselect 60/28*		CE - DACH - IB - IT - NW				
Stopray Ultraselect 50/23 on Clearvision*						
Stopray Vision 70/35*		CE - DACH - IB - IT - NW				
Stopray Vision 70/35T*		CE - DACH - IB - IT - NW				
Stopray Vision 62/33*		CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW			
Stopray Vision 62/33T*		CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW			
Stopray Neutral 60/33*						
Stopray Neutral 60/33T*						
Stopray Vision 52/27*		CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW			
Stopray Vision 52/27T*		CE - DACH - IB - IT - NW				
Stopray Neutral 50/27*						
Stopray Neutral 50/27T*						
Stopray Vision 40/21*						
Stopray Vision 40/21T*						
Stopray Grey 34/21T*						
Stopray Silver 44/27S*						
Stopray Silver 49/27*						
Stopray Silver 25/17*						
Stopray Smart 51/33*	IB - IT - NW	IB - IT - NW				
Stopray Smart 30/20*						
ipasol Bright Neutral*						
ipasol Bright White*						
Sunergy Clear		CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW			
Sunergy Grey						
Stopsol Classic Clear	CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW		CE - DACH - IB - IT - NW	
Stopsol Classic Grey						
Stopsol Classic Green		CE - DACH - IB - IT - NW				
Stopsol Classic Bronze	CE - DACH - IB - IT - NW					
Stopsol Supersilver Clear	CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW	
Stopsol Supersilver Grey		CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW			
Stopsol Supersilver Green						
Stopsol Supersilver Dark Blue						
Stopsol SilverLight Priva Blue						
Energy 72/38*	CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW
Energy 72/38T*		CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW			
Energy 70/37*	DACH - NW					
Energy 65/42S*						
Energy 65/41*	CE - DACH - IB - IT - NW	CE - DACH - IB - IT - NW				
Planibel Anti-Fog	CE - DACH - IB - IT - NW	NW			NW	
iplus 1.1-AF						
Energy 72/38-AF						

* K dispozici na skle Clearlite, Clearvision nebo Low-Carbon.

Standard (skladový) v uvedeném regionu
Jinak Standard výrobní a je k dispozici pro všechny ostatní regiony

Standard výrobní

Na zakázku

Ostatní

Regiony: **IT** = Itálie **CE** = střední Evropa **IB** = Španělsko a Portugalsko **DACH** = Německo, Dánsko, Rakousko a Švýcarsko **FI** = Finsko
NW = Belgie, Nizozemí, Lucembursko, Francie, Švédsko, Norsko, Velká Británie, Zámorí

Typ	Zkratka	Dodací lhůta ¹	Minimální množství
Standard skladový	Označení ST1 v Produktovém katalogu	≤ 1 týden od objednávky	1 balení
Standard výrobní	Označení STX v Produktovém katalogu	≤ 5 týdnů od objednávky	1 balení
Na zakázku*	Označení OR v Produktovém katalogu	Prosím, kontaktujte Zákaznické centrum (CCC)	4 balení, nebo příplatek ve výši € 1,000
Ostatní	Všechny ostatní produkty	Prosím, kontaktujte Zákaznické centrum (CCC)	Prosím, kontaktujte Zákaznické centrum (CCC)

¹ Uvedené dodací lhůty jsou nejlepším odhadem AGC a nelze je považovat za závazné.



Hodnoty uvedené v této tabulce poskytují obecný přehled o dostupnosti produktu a době dodání. Přesné informace o dostupnosti podle rozměru nebo ve vašem regionu najdete v Produktovém katalogu AGC na www.agc-yourglass.com.

UVEĎTE SVÉ VIZE V ŽIVOT DÍKY SLUŽBÁM AGC

AGC je váš obchod, kde naleznete na jednom místě vše, co potřebujete pro vytváření esteticky a technicky perfektních sklářských řešení: výsledky výzkumu, poradenství, technickou pomoc, výrobu i logistiku. AGC poskytuje kompletní podporu - specializované týmy, odborné pracovníky, služby a on-line nástroje pro každou etapu vašeho projektu od počátečního návrhu až do ukončení výstavby.

**PORADENSTVÍ**

- Mezinárodní tým odborníků pro stavební projekty (IBP)
- Tým technického poradenství (TAS)
- Certifikace zpracovatelů skla AGC

**INFORMACE O PRODUKTECH**

- Katalogy produktů
- Technická dokumentace
- Záruční podmínky
- agc-yourglass.com

**ONLINE NÁSTROJE**

- Konfigurator skla
- Produktový katalog
- Aplikace referenčních staveb AGC
- Architectural Glass visualiser
- Virtualizace projektu
- Building Information modeling (BIM)
- Zákaznický online portál My AGC Glass

**UDRŽITELNÝ ROZVOJ**

- Analýza životního cyklu
- Certifikace Cradle to Cradle
- Podpora při dosahování cílů LEED, BREEAM a HQE

**VZORKY A MOCK-UPY**

- Vzorky skel
- Mock-upy

**VÝROBA NA ZAKÁZKU**

- Velkoformátové sklo (> 7 m)
- Rozměry na zakázku (Tailor-made Sizes)
- Sklo s povlakem na přání (Coating on demand)
- Parapetní zasklení vyrábějící elektrickou energii vizuálně shodně se zasklením budovy