



SVĚTELNÉ A ENERGETICKÉ VLASTNOSTI SKEL S PROTISLUNEČNÍ OCHRANOU A NÍZKOEMISIVNÍCH SKEL

STOPRAY — SKLO S MĚKKÝM POVLAKEM ZAJIŠŤUJÍCÍ TEPELNOU IZOLACI A MAXIMÁLNÍ PROTISLUNEČNÍ OCHRANU



	Pozice povlaku	Barva	EN 410 (2011)					EN 673	Tepelné tvrzení/ ohybání	Opatřeno povlakem po vytvrzení	Možná doba skladování	GWP Kg CO ₂ ekv./m ²			
			LT (%)	SF (%)	LR ext (%)	LR int (%)	EA (%)	Hodnota U _g W/(m ² .K) ⁽¹⁾				Monolitické sklo s povlakem ⁽²⁾		IGU ⁽⁴⁾	
												Standard	Low-Carbon	Standard	Low-Carbon
Izolační dvojsklo 6-16-4 (90% argon)															
Stopray Ultraselect 70/33 on Clearvision ⁽⁴⁾	#2	Čirá	70	33	10	11	25	1,0	Ano	Ano	3 měsíce	18,3	/	43,3	/
Stopray Ultraselect 60/27	#2	Čirá	60	27	11	15	33	1,0	Ano	Ano	3 měsíce	18,3	9,1	43,3	24,9
Stopray Ultraselect 60/28	#2	Čirá	60	28	13	14	39	1,0	Ne	Ano	3 měsíce	18,3	9,1	43,3	24,9
Stopray Ultraselect 51/23	#2	Čirá	51	23	16	15	38	1,0	Ne	Ano	3 měsíce	18,3	9,1	43,3	24,9
Stopray Vision 70/35 (T ⁽²⁾)	#2	Čirá	70	35	14	15	26	1,0	Ano	Ano	3 měsíce	18,3	9,1	43,3 (50,4)	24,9 (25,8)
Stopray Vision 62/33 (T ⁽²⁾)	#2	Čirá	61	33	15	13	33	1,0	Ano	Ano	3 měsíce	18,3	9,1	43,3 (50,4)	24,9 (25,8)
Stopray Neutral 60/33 (T ⁽²⁾)	#2	Velmi čirá	60	33	13	11	34	1,0	Ne	Ano	3 měsíce	18,3	9,1	43,3 (50,4)	24,9 (25,8)
Stopray Vision 52/27 (T ⁽²⁾)	#2	Čirá	51	27	16	13	38	1,0	Ano	Ano	3 měsíce	18,3	9,1	43,3 (50,4)	24,9 (25,8)
Stopray Neutral 50/27 (T ⁽²⁾)	#2	Velmi čirá	50	27	13	11	42	1,0	Ne	Ano	3 měsíce	18,3	9,1	43,3 (50,4)	24,9 (25,8)
Stopray Vision 40/21 (T ⁽²⁾)	#2	Čirá	40	21	19	15	39	1,0	Ano	Ano	3 měsíce	18,3	9,1	43,3 (50,4)	24,9 (25,8)
Stopray Grey 34/21T ⁽²⁾	#2	Šedá	34	21	6	13	68	1,0	Ne	Ano	3 měsíce	18,3	/	(50,4)	/
Stopray Silver 44/27S ⁽⁵⁾	#2	Stříbrná	44	27	48	46	22	1,0	Ne	Ano	3 měsíce	18,3	9,1	43,3 (50,4)	24,9 (25,8)
Stopray Silver 47/29	#2	Stříbrná	47	29	40	30	26	1,0	Ano	Ano	3 měsíce	18,3	9,1	43,3	24,9
Stopray Silver 25/17	#2	Stříbrná	25	17	61	33	24	1,0	Ano	Ano	3 měsíce	18,3	9,1	43,3	24,9
Stopray Smart 51/33	#2	Čirá	51	34	26	18	31	1,1	Ne	Ne ⁽³⁾	9 měsíců	18,3	/	43,3 (50,4)	/
Stopray Smart 30/20	#2	Namodralá	30	21	29	15	47	1,1	Ne	Ne ⁽³⁾	9 měsíců	18,3	/	43,3 (50,4)	/
Izolační trojsklo 6-16-4-16-4 (povlak na pozici #2 - Clearvision - iplus 1.1 na pozici #5 - 90% argon)															
Stopray Ultraselect 70/33 on Clearvision	#2	Čirá	62	31	12	14	28	0,5	Ano	Ano	3 měsíce	18,3	/	61,0	/
Stopray Ultraselect 60/27	#2	Čirá	54	25	13	18	41	0,5	Ano	Ano	3 měsíce	18,3	9,1	61,0	36,3
Stopray Ultraselect 60/28	#2	Čirá	54	26	14	17	41	0,5	Ne	Ano	3 měsíce	18,3	9,1	61,0	36,3
Stopray Ultraselect 51/23	#2	Čirá	46	21	18	17	39	0,5	Ano	Ano	3 měsíce	18,3	9,1	61,0	36,3
Stopray Vision 70/35 (T ⁽²⁾)	#2	Čirá	64	33	17	18	29	0,5	Ano	Ano	3 měsíce	18,3	9,1	61,0 (68,1)	36,3 (37,2)
Stopray Vision 62/33 (T ⁽²⁾)	#2	Čirá	55	30	17	17	36	0,5	Ano	Ano	3 měsíce	18,3	9,1	61,0 (68,1)	36,3 (37,2)
Stopray Neutral 60/33 (T ⁽²⁾)	#2	Velmi čirá	54	30	15	14	37	0,5	Ne	Ano	3 měsíce	18,3	9,1	61,0 (68,1)	36,3 (37,2)
Stopray Vision 52/27 (T ⁽²⁾)	#2	Čirá	46	25	17	16	40	0,5	Ano	Ano	3 měsíce	18,3	9,1	61,0 (68,1)	36,3 (37,2)
Stopray Neutral 50/27 (T ⁽²⁾)	#2	Velmi čirá	45	25	14	14	44	0,5	Ne	Ano	3 měsíce	18,3	9,1	61,0 (68,1)	36,3 (37,2)
Stopray Vision 40/21 (T ⁽²⁾)	#2	Čirá	37	19	20	18	41	0,5	Ano	Ano	3 měsíce	18,3	9,1	61,0 (68,1)	36,3 (37,2)
Stopray Silver 44/27S ⁽⁵⁾	#2	Stříbrná	40	25	49	44	25	0,5	Ne	Ano	3 měsíce	18,3	9,1	61,0 (68,1)	36,3 (37,2)
Stopray Silver 47/29	#2	Stříbrná	43	27	41	30	30	0,5	Ano	Ano	3 měsíce	18,3	9,1	61,0	36,3
Stopray Silver 25/17	#2	Stříbrná	23	15	61	33	26	0,5	Ano	Ano	3 měsíce	18,3	9,1	61,0	36,3

ENERGY — TEPELNÁ IZOLACE A PROTISLUNEČNÍ OCHRANA

	Pozice povlaku	Barva	EN 410 (2011)					EN 673		Tepelné tvrzení/ ohybání	Opatřeno povlakem po vytvrzení	Možná doba skladování	GWP Kg CO ₂ ekv./m ²			
			LT (%)	SF (%)	LR ext (%)	LR int (%)	EA (%)	Hodnota U _g W / (m ² · K) ⁽¹⁾	Monolitické sklo s povlakem ⁽²⁾				IGU ⁽⁴⁾			
									Standard				Low-Carbon	Standard	Low-Carbon	
Izolační dvojsklo 6-16-4 (90% argon)																
Energy 72/38 (T ⁽²⁾)	#2	Čirá	72	38	13	14	27	1,0	Ano	Ano	3 měsíce	18,3	9,1	43,3 (50,4)	24,8 (25,8)	
Energy 70/37	#2	Čirá	70	37	12	15	29	1,0	Ano	Ano	3 měsíce	18,3	9,1	43,3	24,9	
Energy 65/42S ⁽⁵⁾	#2	Čirá	65	42	26	24	21	1,0	Ne	Ano	3 měsíce	18,3	9,1	43,3 (50,4)	24,8 (25,8)	
Energy 65/41	#2	Čirá	65	41	25	24	21	1,0	Ne	Ano	3 měsíce	18,3	9,1	43,3	24,9	
Energy 72/38-AF ⁽⁶⁾	#1 #2	Čirá	66	35	16	16	36	1,0	Ano	Ano	3 měsíce	NPD	/	NPD	/	
Izolační trojsklo 6-16-4-16-4 (povlak na pozici #2 - Clearvision - iplus 1.1 na pozici #5 - 90% argon)																
Energy 72/38 (T ⁽²⁾)	#2	Čirá	65	35	15	17	30	0,5	Ano	Ano	3 měsíce	18,3	9,1	61,0 (68,1)	36,3 (37,2)	
Energy 70/37	#2	Čirá	64	34	15	18	32	0,5	Ano	Ano	3 měsíce	18,3	9,1	61,0	36,3	
Energy 65/42S ⁽⁵⁾	#2	Čirá	59	38	28	26	26	0,5	Ne	Ano	3 měsíce	18,3	9,1	61,0 (68,1)	36,3 (37,2)	
Energy 65/41	#2	Čirá	59	37	27	26	26	0,5	Ne	Ano	3 měsíce	18,3	9,1	61,0	36,3	

IPASOL BRIGHT — REFLEXNÍ SKLO SE STŘÍBRNÝM VZHLEDEM ZAJIŠŤUJÍCÍ PROTISLUNEČNÍ OCHRANU

	Pozice povlaku	Barva	EN 410 (2011)					EN 673	Tepelné tvrdění/ ohýbání	Opatřeno povlakem po vytvrzení	Možná doba scla- dování	GWP Kg CO ₂ ekv./m ²			
			LT (%)	SF (%)	LR ext (%)	LR int (%)	EA (%)	Hodnota U _g W/ (m ² .K) ⁽¹⁾				Monolitické sklo s povlakem ⁽²⁾		IGU ⁽⁴⁾	
												Standard	Low-Carbon	Standard	Low-Carbon
Jednoduché zasklení 66.2 (povlak na pozici #2 proti PVB)															
ipasol Bright Neutral	#2	Lesklá stříbrná	73	68	23	23	19	5,4	Ano	Ne	Bez omezení	18,3	9,1	NPD	NPD
ipasol Bright White	#2	Lesklá stříbrná	76	73	24	24	10	5,4	Ano	Ne	Bez omezení	18,3	/	NPD	/

SUNERGY — NEUTRÁLNÍ SKLO S TVRDÝM POVLAKEM ZAJIŠŤUJÍCÍ PROTISLUNEČNÍ OCHRANU A DOBROU TEPELNOU IZOLACI

	Pozice povlaku	Barva	EN 410 (2011)					EN 673	Tepelné tvrdění/ ohýbání	Opatřeno povlakem po vytvrzení	Možná doba skladování	GWP Kg CO ₂ ekv./m ²				
			LT (%)	SF (%)	LR ext (%)	LR int (%)	EA (%)	Hodnota U _g W/(m ² .K) ⁽¹⁾				Monolitické sklo s povlakem ⁽²⁾		IGU ⁽⁴⁾		
												Standard	Low-Carbon	Standard	Low-Carbon	
Izolační dvojsklo 6-16-4 (iplus 1.0 na pozici #3 – 90% argon)																
Sunergy Clear	#2	Čirá	59	41	13	18	48	1,0	Ne	Ne	Bez omezení	NPD	/	NPD	/	
Sunergy Grey	#2	Šedá	28	23	6	17	74	1,0	Ne	Ne	Bez omezení	NPD	/	NPD	/	

STOPSOL — REFLEXNÍ SKLO S TVRDÝM POVLAKEM ZAJIŠŤUJÍCÍ PROTISLUNEČNÍ OCHRANU

	Pozice povlaku	Barva	EN 410 (2011)					EN 673	Tepelné tvrzení/ ohybání	Opatřeno povlakem po vytvrzení	Shelf life	GWP Kg CO ₂ ekv./m ²			
			LT (%)	SF (%)	LR ext (%)	LR int (%)	EA (%)	Hodnota U _g W/(m ² ·K) ⁽¹⁾				Monolitické sklo s povlakem ⁽²⁾		IGU ⁽⁴⁾	
												Standard	Low-Carbon	Standard	Low-Carbon
Izolační dvojsklo 6-16-4 (iplus 1.0 na pozici #3 – 90% argon)															
Stopsol Classic Clear	#2	Čirá	34	30	28	34	39	1,0	Ne	Ne	Bez omezení	NPD	/	NPD	/
Stopsol Classic Grey	#2	Šedá	16	17	10	34	74	1,0	Ne	Ne	Bez omezení	NPD	/	NPD	/
Stopsol Classic Green	#2	Zelená	27	19	20	34	73	1,0	Ne	Ne	Bez omezení	NPD	/	NPD	/
Stopsol Classic Bronze	#2	Bronz	19	19	12	34	69	1,0	Ne	Ne	Bez omezení	NPD	/	NPD	/
Stopsol Supersilver Clear	#2	Čirá	54	42	37	36	20	1,0	Ne	Ne	Bez omezení	NPD	/	NPD	/
Stopsol Supersilver Grey	#2	Šedá	26	24	12	35	66	1,0	Ne	Ne	Bez omezení	NPD	/	NPD	/
Stopsol Supersilver Green	#2	Zelená	44	27	27	36	61	1,0	Ne	Ne	Bez omezení	NPD	/	NPD	/

IPLUS / PLANIBEL LOW-E — TEPELNÁ IZOLACE, NEUTRÁLNÍ VZHLED A VYSOKÁ SVĚTELNÁ PROSTUPNOST

	Pozice povlaku	Barva	EN 410 (2011)					EN 673	Tepelné tvrzení/ ohýbání	Opatřeno povlakem po vytvrzení	Možná doba skladování	GWP Kg CO ₂ ekv./m ²					
			LT (%)	SF (%)	LR ext (%)	LR int (%)	EA (%)	Hodnota U _g W/(m ² ·K) ⁽¹⁾				Monolitické sklo s povlakem ⁽²⁾		IGU ⁽⁴⁾			
												Standard	Low-Carbon	Standard	Low-Carbon		
Izolační dvojsklo 4-16-4 (90% argon)																	
iplus 1.1	#3	Čirá	82	64	12	12	15	1,1	Ne	Ano	3 měsíce	11,3	5,7	34,5	20,5		
iplus 1.1T ⁽²⁾	#3	Čirá	82	66	12	12	14	1,1	Ne	Ano	3 měsíce	11,3	5,7	(39,2)	(21,1)		
iplus 1.0	#3	Čirá	77	57	15	16	16	1,0	Ne	Ano	3 měsíce	11,3	5,7	34,5	20,5		
iplus 1.0NT ⁽²⁾	#3	Čirá	77	57	15	16	14	1,0	Ne	Ano	3 měsíce	11,3	5,7	(39,2)	(21,1)		
iplus 1.0T ⁽²⁾	#3	Čirá	81	62	13	14	13	1,0	Ne	Ano	3 měsíce	11,3	5,7	(39,2)	(21,1)		
iplus 1.1-AF ⁽⁶⁾	#1 #2	Čirá	75	55	15	14	24	1,1	Ne	Ano	3 měsíce	NPD	/	NPD	/		
Planibel A	#3	Čirá	73	75	17	15	22	1,4	Ne	Ne	Bez omezení	NPD	/	NPD	/		
Planibel G & Planibel G fast	#3	Čirá	75	76	17	16	19	1,5	Ne	Ne	Bez omezení	NPD	/	NPD	/		
Izolační trojsklo 4-16-4-16-4mm Clearvision-16-4 (90% argon)																	
iplus 1.1	#2 #5	Čirá	74	52	15	15	22	0,6	Ne	Ano	3 měsíce	11,3	5,7	52,2	31,9		
iplus 1.1T ⁽²⁾	#2 #5	Čirá	75	55	15	15	20	0,6	Ne	Ano	3 měsíce	11,3	5,7	(61,6)	(33,2)		
iplus 1.0	#2 #5	Čirá	65	43	21	21	23	0,5	Ne	Ano	3 měsíce	11,3	5,7	52,2	31,9		
iplus 1.0NT ⁽²⁾	#2 #5	Čirá	65	44	21	21	23	0,5	Ne	Ano	3 měsíce	11,3	5,7	(61,6)	(33,2)		
iplus 1.0T ⁽²⁾	#2 #5	Čirá	73	50	18	18	19	0,5	Ne	Ano	3 měsíce	11,3	5,7	(61,6)	(33,2)		
iplus 1.1-AF ⁽⁶⁾	#1 #2 #5	Čirá	68	48	18	17	30	0,6	Ne	Ano	3 měsíce	NPD	/	NPD	/		
iplus LS	#3 #5	Čirá	75	65	17	17	17	0,7	Ne	Ano	3 měsíce	NPD	NPD	NPD	NPD		

THERMOBEL



	Protihluková izolace pro jednotlivé frekvence ⁽¹⁾						Akustický index ⁽¹⁾				Normy	Celková tloušťka	Hmotnost
	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	R _w (C;C _v)	R _w	R _w +C	R _w +C _v	Náraz / Vloupání		
	dB						dB				EN 12600 EN 356		
Izolační dvojsklo													
4 - 16 - 4	20,5	16,8	25,7	36,4	41,4	36,5	30 (-1;-4)	30	29	26	NPD	24	20
6 - 15 - 6	21,5	21,4	31,0	38,7	30,8	39,2	32 (-1;-3)	32	31	29	NPD	27	30
6 - 15 - 4	22,0	23,5	31,8	43,1	41,9	43,4	36 (-1;-5)	36	35	31	NPD	25	25
10 - 15 - 6	22,0	28,7	36,4	40,7	39,1	49,6	38 (-1;-4)	38	37	34	NPD	31	40
Izolační trojsklo													
4 - 12 - 4 - 12 - 4	18,7	19,0	28,4	41,6	46,7	39,8	33 (-2;-6)	33	31	27	NPD	36	30
6 - 15 - 4 - 15 - 4	15,0	25,2	33,0	43,5	42,2	44,7	36 (-2;-7)	36	34	29	NPD	44	35
8 - 12 - 4 - 12 - 6	22,2	28,8	36,7	44,0	40,1	52,5	39 (-2;-5)	39	37	34	NPD	42	45
10 - 12 - 4 - 12 - 6	24,0	27,5	36,0	41,8	42,9	55,5	40 (-2;-6)	40	38	34	NPD	44	50

THERMOBEL STRATOBEL



	Protihluková izolace pro jednotlivé frekvence ⁽¹⁾						Akustický index ⁽¹⁾				Normy	Celková tloušťka	Hmotnost
	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	R _w (C;C _{tr})	R _w	R _w +C	R _w +C _{tr}	Náraz / Vloupání		
	dB						dB				EN 12600 EN 356		
Izolační dvojsklo s vrstveným bezpečnostním sklem													
4 - 16 - 44.2	22,0	23,2	33,6	43,3	48,6	50,6	37 (-2;-6)	37	35	31	1B1 / P2A	29	31
6 - 15 - 55.2	23,5	28,6	36,5	43,2	39,6	47,4	39 (-1;-4)	39	38	35	1B1 / P2A	32	41
44.2 - 14 - 44.6	26,6	27,0	38,8	43,0	43,1	60,8	40 (-1;-5)	40	39	35	1B1 / P5A	33	43
8 - 15 - 55.2	26,1	32,3	39,5	41,0	40,2	53,6	41 (-2;-4)	41	39	37	1B1 / P2A	34	46
66.2 - 15 - 44.2	26,5	33,6	39,7	41,3	44,6	60,8	42 (-2;-5)	42	40	37	1B1 / P2A	37	52
88.2 - 16 - 55.2	30,5	35,5	41,3	40,1	46,9	62,0	43 (-1;-4)	43	42	39	1B1 / P2A	44	67
Izolační trojsklo s vrstveným bezpečnostním sklem													
4 - 12 - 4 - 12 - 33.2	17,7	24,3	33,0	43,7	47,6	47	36 (-1;-6)	36	35	30	1B1 / P2A	39	36
6 - 16 - 4 - 16 - 44.2	18,9	28,8	38,2	45,1	41,6	54,2	39 (-2;-7)	39	37	32	1B1 / P2A	51	46
8 - 16 - 6 - 16 - 44.2	24,9	28,3	37,8	42,3	42,1	56,6	40 (-2;-5)	40	38	35	1B1 / P2A	55	56
44.2 - 12 - 6 - 12 - 44.2	19,6	31,3	39,0	44,9	43,6	56,8	41 (-2;-8)	41	39	33	1B1 / P2A	48	57
8 - 16 - 6 - 16 - 55.2	23,9	31,1	41,0	49,1	50,5	60,9	43 (-2;-4)	43	41	39	1B1 / P2A	57	61
66.2 - 16 - 6 - 16 - 44.2	27,8	34,3	43,0	42,6	45,7	61,4	44 (-1;-5)	44	43	39	1B1 / P2A	60	67

THERMOBEL STRATOPHONE



	Protihluková izolace pro jednotlivé frekvence ⁽¹⁾						Akustický index ⁽¹⁾				Normy	Celková tloušťka	Hmotnost
	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	R _w (C;C _{tr})	R _w	R _w +C	R _w +C _{tr}	Náraz / Vloupání		
	dB						dB				EN 12600 EN 356		
Izolační dvojsklo s vrstveným bezpečnostním sklem s akustickou fólií													
4 - 15 - 44.2 st	25,0	26,0	33,4	44,1	46,0	49,1	39 (-2;-5)	39	37	34	1B1 / P2A	28	31
6 - 15 - 66.2 st	27,2	30,7	39,3	44,7	44,8	54,6	42 (-1;-5)	42	41	37	1B1 / P2A	34	46
8 - 15 - 66.2 st	28,2	33,3	40,9	42,8	43,8	56,2	43 (-2;-5)	43	41	38	1B1 / P2A	36	51
44.2 st - 15 - 44.2 st	27,3	31,5	42,2	53,0	56,3	59,7	45 (-2;-7)	45	43	38	1B1 / P2A	33	42
10 - 16 - 44.2 st	26,2	33,2	42,7	46,7	50,9	57,9	45 (-2;-6)	45	43	39	1B1 / P2A	35	46
10 - 16 - 55.2 st	28,8	34,1	45,8	46,2	49,3	61,1	46 (-2;-6)	46	44	40	1B1 / P2A	37	51
55.2 st - 15 - 55.2 st	27,9	34,2	45,1	51,7	52,3	59,4	47 (-2;-7)	47	45	40	1B1 / P2A	37	52
66.2 st - 16 - 66.2 st	30,4	39,3	46,7	53,9	54,0	65,1	50 (-2;-7)	50	48	43	1B1 / P2A	42	62
88.2 st - 15 - 66.2 st	35,6	42,8	46,7	52	52,0	65,1	51 (-1;-4)	51	50	47	1B1 / P2A	45	72
88.2 st - 16 - 66.2 st	35,9	43,6	47,8	51,6	55,1	68,5	52 (-1;-5)	52	51	47	1B1 / P2A	46	72
Izolační trojsklo s vrstveným bezpečnostním sklem s akustickou fólií													
4 - 12 - 4 - 12 - 44.2 st	21,2	25,7	35,4	46,4	49,5	49,5	39 (-2;-7)	39	37	32	1B1 / P2A	41	41
6 - 12 - 4 - 12 - 44.2 st	19,4	30,2	38,6	47,2	45,9	52,2	41 (-2;-8)	41	39	33	1B1 / P2A	43	46
44.2 - 12 - 4 - 12 - 44.2 st	23,9	31,1	41,0	49,1	50,5	60,9	43 (-2;-7)	43	41	36	1B1 / P2A	46	52
8 - 14 - 6 - 14 - 44.2 st	25,7	30,6	42,2	48,7	49,1	56,4	44 (-2;-7)	44	42	37	1B1 / P2A	51	56
44.2 st - 12 - 4 - 12 - 44.2 st	26,9	33,5	42,8	54,8	59,5	62,1	46 (-2;-7)	46	44	39	1B1 / P2A	46	52
10 - 12 - 6 - 12 - 44.2 st	30,0	32,7	41,5	48,4	52,1	62,1	46 (-2;-6)	46	44	40	1B1 / P2A	49	61
44.2 st - 10 - 4 - 10 - 66.2 st	27,4	35,9	44,1	53,0	55,2	63,2	47 (-1;-7)	47	46	40	1B1 / P2A	46	62
10 - 16 - 6 - 16 - 55.2 st	34,3	33,8	46,8	48,8	50,6	63,3	48 (-2;-6)	48	46	42	1B1 / P2A	59	66
88.2 st - 12 - 6 - 12 - 66.2 st	33,2	42,8	49,3	52,5	52,8	61,5	51 (-1;-5)	51	50	46	1B1 / P2A	60	87
1010.2 st - 14 - 8 - 14 - 88.2 st	38,8	44,9	51,9	50,5	55,5	65,8	53 (-1;-4)	53	52	49	1B1 / P2A	74	112

⁽¹⁾ Tyto hodnoty odpovídají neprůzvučnosti zasklení o rozměrech 1,23 m × 1,48 m dle EN ISO 717-1 a EN ISO 10140, které jsou testovány v laboratorních podmínkách. Přesnost stanovených hodnot s odchylkou +/- 1 dB. Parametry se mění v závislosti na skutečných rozměrech zasklení, zasklivacím systému, zdrojích hluku atd.



AKUSTICKÝ INDEX

R_w Je vážená vzduchová neprůzvučnost. Tato hodnota se používá k celkovému hodnocení zvukové izolace skla a měří se v decibelech (dB).

C Faktor přizpůsobení spektru vysokofrekvenčního zdroje hluku, jako je rychlý silniční provoz, každodenní aktivity, ...

C_{tr} Faktor přizpůsobení spektru nízkofrekvenčního zdroje hluku, jako je městská doprava, dálková letadla, noční kluby, ...

UVEĎTE SVÉ VIZE V ŽIVOT DÍKY SLUŽBÁM AGC

AGC je váš obchod, kde naleznete na jednom místě vše, co potřebujete pro vytváření esteticky a technicky perfektních sklářských řešení: výsledky výzkumu, poradenství, technickou pomoc, výrobu i logistiku. AGC poskytuje kompletní podporu - specializované týmy, odborné pracovníky, služby a on-line nástroje pro každou etapu vašeho projektu od počátečního návrhu až do ukončení výstavby.



PORADENSTVÍ

- Podpora v návrhu zasklení
- Tým technického poradenství (TAS)
- Certifikace zpracovatelů skla (AGC)
- Na vyžádání jsou k dispozici barevně odpovídající řešení pro parapetní zasklení



VZORKY A MOCK-UPY

- Chcete-li získat vzorky, kontaktujte svého obchodního zástupce AGC.



ONLINE NÁSTROJE

- Konfiguratör skla
- Nástroj pro vyhledávání dle akustických vlastností
- Produktový katalog
- Vizualizátor skel



VÝROBA NA ZAKÁZKU

- Velkoformátové sklo (> 7 m)
- Rozměry na zakázku (Tailor-Made Sizes)
- Sklo s povlakem na přání (Coating on Demand)



NASKENUJTE QR KÓD

PRODUKTOVÝ KATALOG
Přesné informace o dostupnosti podle rozměru nebo regionu.



KONFIGURÁTOR SKLA

Vytvořte dokonalé sklářské řešení pro váš projekt.



AGC YOURGLASS

Získejte přístup k našemu online portálu s inspirativními projekty a informacemi o produktech, letáky, technickou dokumentací a zárukami.

