

SUNERGY — NEUTRÁLNÍ SKLO S TVRDÝM POVLAKEM ZAJIŠŤUJÍCÍ PROTISLUNEČNÍ OCHRANU A DOBRŮU TEPELNŮU IZOLACI

Izolační dvojsklo 6-16-4 (Iplus 1.0 na pozici #3 – 90% argon)

	Pozice povlaku	Barva	EN 410 (2011)						EN 673 U _g value W/(m ² K) ⁽¹⁾	Tepebné tvrdzení/ ohybání	Opatřeno povlakem po vytvrzení	Odstranění povlaku na okrajích	Možná doba skladování
			LT (%)	SF (%)	LR ext (%)	LR int (%)	EA (%)	SC					
Sunergy Clear	#2	Čirá	58	41	13	18	49	0,47	1,0	Ano	N/A	Ne	Bez omezení
Sunergy Green	#2	Zelená	47	28	10	17	69	0,32	1,0	Ano	N/A	Ne	Bez omezení
Sunergy Azur	#2	Světle modrá	47	30	10	17	67	0,34	1,0	Ano	N/A	Ne	Bez omezení
Sunergy Dark Blue	#2	Tmavě modrá	34	24	8	17	74	0,28	1,0	Ano	N/A	Ne	Bez omezení
Sunergy Grey	#2	Šedá	29	24	6	17	72	0,28	1,0	Ano	N/A	Ne	Bez omezení

STOPSOL — REFLEXNÍ SKLO S TVRDÝM POVLAKEM ZAJIŠŤUJÍCÍ PROTISLUNEČNÍ OCHRANU

Izolační dvojsklo 6-16-4 (Iplus 1.0 na pozici #3 – 90% argon)

	Pozice povlaku	Barva	EN 410 (2011)						EN 673 U _g value W/(m ² K) ⁽¹⁾	Tepebné tvrdzení/ ohybání	Opatřeno povlakem po vytvrzení	Odstranění povlaku na okrajích	Možná doba skladování
			LT (%)	SF (%)	LR ext (%)	LR int (%)	EA (%)	SC					
Stopsol Classic Clear	#2	Čirá	33	29	28	36	41	0,33	1,0	Ano	N/A	Ne	Bez omezení
Stopsol Classic Grey	#2	Šedá	16	18	10	35	72	0,21	1,0	Ano	N/A	Ne	Bez omezení
Stopsol Classic Green	#2	Zelená	27	18	20	35	73	0,21	1,0	Ano	N/A	Ne	Bez omezení
Stopsol Classic Bronze	#2	Bronzová	19	19	12	35	69	0,22	1,0	Ano	N/A	Ne	Bez omezení
Stopsol Supersilver Clear	#2	Čirá	54	42	37	36	22	0,48	1,0	Ano	N/A	Ne	Bez omezení
Stopsol Supersilver Grey	#2	Šedá	26	24	12	35	66	0,28	1,0	Ano	N/A	Ne	Bez omezení
Stopsol Supersilver Green	#2	Zelená	44	27	27	36	62	0,31	1,0	Ano	N/A	Ne	Bez omezení
Stopsol Supersilver Dark Blue	#2	Tmavě modrá	35	24	19	35	66	0,28	1,0	Ano	N/A	Ne	Bez omezení
Stopsol SilverLight PrivaBlue	#2	Intenzivní modrá	23	16	8	28	82	0,18	1,0	Ano	N/A	Ne	Bez omezení

IPLUS / PLANIBEL LOW-E — TEPELNÁ IZOLACE, NEUTRÁLNÍ VZHLED A VYSOKÁ SVĚTELNÁ PROSTUPNOST

Izolační dvojsklo 4-15-4 (90% argon)

	Pozice povlaku	Barva	EN 410 (2011)						EN 673 U _g value W/(m ² K) ⁽¹⁾	Tepebné tvrdzení/ ohybání	Opatřeno povlakem po vytvrzení	Odstranění povlaku na okrajích	Možná doba skladování
			LT (%)	SF (%)	LR ext (%)	LR int (%)	EA (%)	SC					
Iplus 1.1	#3	Čirá	82	64	12	12	14	0,74	1,1	Ne	Ne	Ano	3 měsíce
Iplus 1.1T ⁽²⁾	#3	Čirá	82	66	12	12	13	0,76	1,1	Ano	Ne	Ano	3 měsíce
Iplus 1.0	#3	Čirá	77	57	15	16	16	0,66	1,0	Ne	Ne	Ano	3 měsíce
Iplus 1.0T ⁽²⁾	#3	Čirá	81	62	13	14	13	0,71	1,0	Ano	Ne	Ano	3 měsíce
Iplus 1.1-AF	#2 #1	Čirá	76	57	16	16	19	0,66	1,1	Ne	N/A	Ano	3 měsíce
Energy N-AF	#2 #1	Čirá	69	39	16	16	27	0,45	1,0	Ne	N/A	Ano	3 měsíce
Planibel A	#3	Čirá	73	75	17	15	23	0,86	1,4	Ano	N/A	Ne	Bez omezení
Planibel G	#3	Čirá	75	76	17	16	19	0,87	1,5	Ano	N/A	Ne	Bez omezení
Planibel G fast	#3	Čirá	75	76	17	16	18	0,87	1,5	Ano	N/A	Ne	Bez omezení
Planibel AS	#3	Čirá	84	75	12	13	9	0,86	1,2	Ano	Ne	Ano	3 měsíce

Izolační trojsklo 4-14-4 mm Clearvision-14-4 (90% argon)

	Pozice povlaku	Barva	EN 410 (2011)						EN 673 U _g value W/(m ² K) ⁽¹⁾	Tepebné tvrdzení/ ohybání	Opatřeno povlakem po vytvrzení	Odstranění povlaku na okrajích	Možná doba skladování
			LT (%)	SF (%)	LR ext (%)	LR int (%)	EA (%)	SC					
Iplus Top 1.1 on Clearvision	#2	Čirá	77	55	16	16	13	0,63	0,6	Ne	Ne	Ano	3 měsíce
Iplus 1.1 on Clearvision	#5	Čirá	75	53	16	16	19	0,61	0,6	Ne	Ne	Ano	3 měsíce
Iplus 1.1	#2 #5	Čirá	75	53	16	16	19	0,61	0,6	Ne	Ne	Ano	3 měsíce
Iplus 1.1	#2 #5	Čirá	75	53	16	16	19	0,61	0,6	Ne	Ne	Ano	3 měsíce
Iplus 1.1-AF	#2 #1	Čirá	70	50	19	19	24	0,57	0,6	Ne	N/A	Ano	3 měsíce
Iplus 1.1	#5	Čirá	70	50	19	19	24	0,57	0,6	Ne	N/A	Ano	3 měsíce
Energy N-AF	#2 #1	Čirá	63	36	18	19	30	0,41	0,6	Ne	N/A	Ano	3 měsíce
Iplus 1.1	#5	Čirá	63	36	18	19	30	0,41	0,6	Ne	N/A	Ano	3 měsíce
Iplus LS	#2	Čirá	75	61	17	17	19	0,70	0,7	Ne	Ne	Ano	3 měsíce
Iplus LS	#3	Čirá	75	61	17	17	19	0,70	0,7	Ne	Ne	Ano	3 měsíce

Izolační trojsklo 4-16-4 mm Clearvision-16-4 (90% argon)

	Pozice povlaku	Barva	EN 410 (2011)						EN 673 U _g value W/(m ² K) ⁽¹⁾	Tepebné tvrdzení/ ohybání	Opatřeno povlakem po vytvrzení	Odstranění povlaku na okrajích	Možná doba skladování
			LT (%)	SF (%)	LR ext (%)	LR int (%)	EA (%)	SC					
Iplus 1.0	#2	Čirá	66	43	22	22	22	0,49	0,5	Ne	Ne	Ano	3 měsíce
Iplus 1.0	#5	Čirá	66	43	22	22	22	0,49	0,5	Ne	Ne	Ano	3 měsíce
Iplus 1.0 on Clearvision	#2	Čirá	68	44	22	22	16	0,51	0,5	Ne	Ne	Ano	3 měsíce
Iplus 1.0 on Clearvision	#5	Čirá	68	44	22	22	16	0,51	0,5	Ne	Ne	Ano	3 měsíce
Iplus 1.0T on Clearvision ⁽²⁾	#2	Čirá	76	52	19	19	11	0,6	0,5	Ano	Ne	Ano	3 měsíce
Iplus 1.0T on Clearvision	#5	Čirá	76	52	19	19	11	0,6	0,5	Ano	Ne	Ano	3 měsíce

IPLUS / ENERGY SOLAR LOW-E — TEPELNÁ IZOLACE A PROTISLUNEČNÍ OCHRANA

Izolační dvojsklo 4-15-4 (90% argon)

	Pozice povlaku	Barva	LT (%)	SF (%)	LR ext (%)	LR int (%)	EA (%)	SC	EN 673 U _g value W/(m ² K)	Tepebné tvrdzení/ ohybání	Opatřeno povlakem po vytvrzení	Odstranění povlaku na okrajích	Možná doba skladování
Energy N	#2	Čirá	73	41	12	14	24	0,47	1,0	Ne	Ne	Ano	3 měsíce
Energy NT	#2	Čirá	74	42	12	14	22	0,48	1,0	Ano	Ne	Ano	3 měsíce
Energy Light	#2	Čirá	65	43	27	24	18	0,49	1,0	Ano	Ne	Ano	3 měsíce

N/A: není k dispozici

⁽¹⁾ Identické hodnoty pro distanční rámeček 15 nebo 16 mm.

⁽²⁾ Toto sklo s povlakem musí být tepelné tvrdzené, aby byly zachovány veškeré vlastnosti a vzhled výrobku. Nelze použít jako tepelné neopracované sklo.

1157283 CZ – 05/19

VLASTNOSTI SKEL S POVLAKY
Protisluneční ochrana & tepelná izolace

AGC

Your Dreams, Our Challenge

STOPRAY - IPASOL - SKLO S MĚKKÝM POVLAKEM ZAJIŠŤUJÍCÍ TEPELNOU IZOLACI A MAXIMÁLNÍ PROTISLUNEČNÍ OCHRANU

Izolační dvojsklo 6-16-4 (90% argon)

	Pozice povlaku	Barva	EN 410 (2011)						EN 673 U _g value W/(m ² K) ⁽¹⁾	Tepebné tvrdění/ ohýbání	Opatřeno povlakem po vytvrzení	Odstranění povlaku na okrajích	Možná doba skladování
			LT (%)	SF (%)	LR ext (%)	LR int (%)	EA (%)	SC					
Stopray Ultraselect-50 on Clearvision ⁽⁴⁾	#2	Čírá	51	24	20	14	32	0,28	1,0	Ne	Ano	Ano	3 měsíce
Stopray Ultra-60 on Clearvision	#2	Čírá	62	29	13	15	26	0,33	1,0	Ne	Ano	Ano	3 měsíce
ipasol ultraselect 62/29 on Clearvision ⁽⁴⁾	#2	Čírá	64	30	10	11	26	0,34	1,0	Ne	Ano	Ano	3 měsíce
Stopray Vision-72	#2	Čírá	72	38	13	14	26	0,44	1,0	Ne	Ne	Ano	3 měsíce
Stopray Vision-72T ⁽²⁾	#2	Čírá	72	38	13	14	26	0,44	1,0	Ano	Ne	Ano	3 měsíce
Stopray Vision-62 ⁽⁴⁾	#2	Čírá	62	33	15	14	32	0,38	1,0	Ne	Ne	Ano	3 měsíce
Stopray Vision-62T ⁽²⁾⁽⁴⁾	#2	Čírá	62	33	15	14	32	0,38	1,0	Ano	Ne	Ano	3 měsíce
Stopray Vision-52 ⁽⁴⁾	#2	Čírá	52	27	16	13	37	0,31	1,0	Ne	Ne	Ano	3 měsíce
Stopray Vision-52T ⁽²⁾⁽⁴⁾	#2	Čírá	52	27	16	13	37	0,31	1,0	Ano	Ne	Ano	3 měsíce
Stopray Vision-40	#2	Čírá	40	21	19	15	39	0,24	1,0	Ne	Ne	Ano	3 měsíce
Stopray Vision-40T ⁽²⁾	#2	Čírá	40	21	19	15	39	0,24	1,0	Ano	Ne	Ano	3 měsíce
Stopray SilverFlex	#2	Čírá	44	27	48	46	21	0,31	1,0	Ano	Ne	Ano	3 měsíce
Stopray Titanium 37T ⁽²⁾	#2	Šedá	36	24	6	12	64	0,28	1,0	Ano	Ne	Ano	3 měsíce
ipasol light grey 60/33	#2	Čírá	60	33	10	11	35	0,38	1,0	Ne	Ano	Ano	3 měsíce
ipasol neutral 70/37	#2	Čírá	70	37	12	15	29	0,43	1,0	Ne	Ano	Ano	3 měsíce
ipasol neutral 50/27	#2	Čírá	50	27	9	11	48	0,31	1,1	Ne	Ano	Ano	3 měsíce
Stopray Smart 51/33	#2	Čírá	51	34	26	18	31	0,39	1,1	Ano	Ne	Ne ⁽³⁾	9 měsíců
Stopray Smart 30/20	#2	Namodralá	30	21	29	15	47	0,24	1,1	Ano	Ne	Ne ⁽³⁾	9 měsíců

STANDARDNÍ PRODUKTY S POVLAKEM - Izolační dvojsklo 6-16-4 (íplus 1.0 na pozici #3 - 90% argon)

	Pozice povlaku	Barva	EN 410 (2011)						EN 673 U _g value W/(m ² K) ⁽¹⁾	Tepebné tvrdění/ ohýbání	Opatřeno povlakem po vytvrzení	Odstranění povlaku na okrajích	Možná doba skladování
			LT (%)	SF (%)	LR ext (%)	LR int (%)	EA (%)	SC					
ipasol bright neutral	#2	Čírá	55	42	36	36	24	0,48	1,0	Ano	Ano	Ne	3 měsíce

PRODUKTY S POVLAKEM NA VYŽÁDÁNÍ - Izolační dvojsklo 6-16-4 (90% argon)

	Pozice povlaku	Barva	EN 410 (2011)						EN 673 U _g value W/(m ² K) ⁽¹⁾	Tepebné tvrdění/ ohýbání	Opatřeno povlakem po vytvrzení	Odstranění povlaku na okrajích	Možná doba skladování
			LT (%)	SF (%)	LR ext (%)	LR int (%)	EA (%)	SC					
Stopray Ultra-50 on Clearvision ⁽⁴⁾	#2	Čírá	50	23	18	14	32	0,26	1,0	Ne	Ne	Ano	3 měsíce
Stopray Vision-60	#2	Čírá	61	35	15	18	37	0,40	1,0	Ne	Ano	Ano	3 měsíce
Stopray Vision-60T ⁽²⁾	#2	Čírá	60	37	15	20	37	0,43	1,0	Ano	Ne	Ano	3 měsíce
Stopray Vision-50	#2	Čírá	50	28	19	22	41	0,32	1,0	Ne	Ano	Ano	3 měsíce
Stopray Vision-50T ⁽²⁾	#2	Čírá	50	30	17	22	39	0,34	1,0	Ano	Ne	Ano	3 měsíce
Stopray Indigo 48T ⁽²⁾	#2	Tmavě modrá	47	27	8	13	67	0,31	1,0	Ano	Ne	Ano	3 měsíce
ipasol platin 47/29	#2	Stříbrná	47	30	40	30	30	0,34	1,0	Ne	Ano	Ano	3 měsíce
ipasol shine 40/22	#2	Modrá	40	22	16	12	54	0,25	1,1	Ne	Ano	Ano	3 měsíce
ipasol sky 30/17	#2	Modrá	30	17	18	11	63	0,20	1,1	Ne	Ano	Ano	3 měsíce
ipasol platin 25/17	#2	Stříbrná	25	17	64	33	20	0,20	1,0	Ne	Ano	Ano	3 měsíce

PRODUKTY S POVLAKEM NA VYŽÁDÁNÍ - Izolační dvojsklo 6-16-4 (íplus 1.0 na pozici #3 - 90% argon)

	Pozice povlaku	Barva	EN 410 (2011)						EN 673 U _g value W/(m ² K) ⁽¹⁾	Tepebné tvrdění/ ohýbání	Opatřeno povlakem po vytvrzení	Odstranění povlaku na okrajích	Možná doba skladování
			LT (%)	SF (%)	LR ext (%)	LR int (%)	EA (%)	SC					
ipasol bright white	#2	Čírá	56	45	38	36	12	0,52	1,0	Ano	Ano	Ne	3 měsíce

STANDARDNÍ PRODUKTY S POVLAKEM - Izolační trojsklo 6-14-4-14-4 (povlak na pozici #2 - Clearvision - íplus 1.1 on Clearvision na pozici #5 - 90% argon)

	Pozice povlaku	Barva	EN 410 (2011)						EN 673 U _g value W/(m ² K) ⁽¹⁾	Tepebné tvrdění/ ohýbání	Opatřeno povlakem po vytvrzení	Odstranění povlaku na okrajích	Možná doba skladování
			LT (%)	SF (%)	LR ext (%)	LR int (%)	EA (%)	SC					
Stopray Ultraselect-50 on Clearvision	#2	Čírá	46	23	21	17	34	0,26	0,6	Ne	Ano	Ano	3 měsíce
Stopray Ultra-60 on Clearvision	#2	Čírá	57	27	15	18	27	0,31	0,6	Ne	Ano	Ano	3 měsíce
ipasol ultraselect 62/29 on Clearvision	#2	Čírá	58	28	12	15	29	0,32	0,6	Ne	Ano	Ano	3 měsíce

STANDARDNÍ PRODUKTY S POVLAKEM - Izolační trojsklo 6-14-4-14-4 (povlak na pozici #2 - Clearvision - íplus 1.1 na pozici #5 - 90% argon)

Stopray Vision-72	#2	Čírá	66	35	16	18	29	0,40	0,6	Ne	Ne	Ano	3 měsíce
Stopray Vision-72T ⁽²⁾	#2	Čírá	66	35	16	18	29	0,40	0,6	Ano	Ne	Ano	3 měsíce
Stopray Vision-62	#2	Čírá	56	31	17	17	35	0,35	0,6	Ne	Ne	Ano	3 měsíce
Stopray Vision-62T ⁽²⁾	#2	Čírá	56	31	17	17	35	0,35	0,6	Ano	Ne	Ano	3 měsíce
Stopray Vision-52	#2	Čírá	47	25	18	16	40	0,29	0,6	Ne	Ne	Ano	3 měsíce
Stopray Vision-52T ⁽²⁾	#2	Čírá	47	25	18	16	40	0,29	0,6	Ano	Ne	Ano	3 měsíce
Stopray Vision-40	#2	Čírá	37	20	20	18	40	0,23	0,6	Ne	Ne	Ano	3 měsíce
Stopray Vision-40T ⁽²⁾	#2	Čírá	37	20	20	18	40	0,23	0,6	Ano	Ne	Ano	3 měsíce
Stopray SilverFlex	#2	Čírá	41	25	49	45	23	0,29	0,6	Ano	Ne	Ano	3 měsíce
ipasol light grey 60/33	#2	Čírá	36	31	12	15	36	0,36	0,6	Ne	Ano	Ano	3 měsíce
ipasol neutral 70/37	#2	Čírá	65	35	15	18	31	0,40	0,6	Ne	Ano	Ano	3 měsíce
ipasol neutral 50/27	#2	Čírá	46	25	10	15	51	0,29	0,6	Ne	Ano	Ano	3 měsíce
Stopray Vision-60T ⁽²⁾	#2	Čírá	55	34	16	23	40	0,39	0,6	Ano	Ne	Ano	3 měsíce
Stopray Vision-50T ⁽²⁾	#2	Čírá	46	28	19	24	42	0,32	0,6	Ano	Ne	Ano	3 měsíce
Stopray Vision-60	#2	Čírá	56	32	17	21	39	0,37	0,6	Ne	Ano	Ano	3 měsíce
Stopray Vision-50	#2	Čírá	46	26	20	24	44	0,30	0,6	Ne	Ano	Ano	3 měsíce
ipasol platin 25/17	#2	Stříbrná	23	16	64	34	21	0,18	0,6	Ne	Ano	Ano	3 měsíce
ipasol platin 47/29	#2	Stříbrná	43	27	41	31	32	0,31	0,6	Ne	Ano	Ano	3 měsíce
ipasol shine 40/22	#2	Modrá	37	20	17	15	54	0,23	0,6	Ne	Ano	Ano	3 měsíce
ipasol sky 30/17	#2	Modrá	28	15	19	15	64	0,17	0,6	Ne	Ano	Ano	3 měsíce

N/A: není k dispozici

⁽¹⁾ Identické hodnoty pro distanční rámeček 15 nebo 16 mm.

⁽²⁾ Toto sklo s povlakem musí být tepelně tvrzené, aby byly zachovány veškeré vlastnosti a vzhled výrobku. Nelze použít jako tepelně neopracované sklo.

⁽³⁾ Dodržujte, prosím, instrukce pro zpracování: Návod pro zpracování Stopray Smart a Instrukce kompatibility silikonových tmelů pro strukturální zasklení Stopray Smart.

⁽⁴⁾ Vnitřní sklo Planibel Clearvision