

Technické parametry

PLANIBEL CLEARLITE

Planibel Clearlite	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
Světelná prostupnost v %	91	90	90	90	89	88	87
Energetická prostupnost v %	88	87	86	85	82	80	79
Solární faktor v %	89	88	87	86	85	83	82

Možnosti zpracování

Bezpečnost	Tepelné tvrzení nebo tepelné zpevnění
	Vrstvení (PVB nebo EVA fólie)
Řezání	Rovné nebo kruhové linie
Způsoby opracování	Opracování hran
	Broušení
	Vrtání
	Výřezy
Speciální úpravy	Pískování
	Matování kyselinou
	Dekorování sítotiskem a smaltování
	Lakování a nanášení stříbrného laku
	Ohýbání
Izolační zasklení	Dvojsklo nebo trojsklo

SKLO PLANIBEL CLEARLITE je dostupné:

- v široké škále tloušťek: 3, 4, 5, 6, 8, 10 a 12 mm
- v následujících velikostech:
 - PLF 6000 × 3210 mm, 5100 × 3210 mm
 - DLF 2250 × 3210 mm, 2000 × 3210 mm

Další podrobné informace naleznete v Produktovém katalogu AGC na adrese www.yourglass.com.



PLANIBEL CLEARLITE je
držitelem stříbrného certifikátu
Cradle to Cradle Certified™ Silver.



GLASS UNLIMITED

AGC Flat Glass Czech a. s., člen AGC Group

Tel.: +420 417 501 111 – E-mail: czech@eu.agc.com – www.yourglass.com

AGC Glass Europe využívá celosvětovou síť prodejců – adresy naleznete na www.yourglass.com.

CZ 05/2016

Planibel Clearlite

VÍCE SVĚTLA A VÍCE SLUNEČNÍ ENERGIE
PRO VĚTŠÍ KOMFORT!





V posledních letech byl sklářský průmysl svědkem rostoucí poptávky po vysoce čirých výrobcích z floatového skla. Tato poptávka je z velké míry vyvolána rezidenčním trhem, který hledá stále větší energetické zisky. AGC může nyní nabídnout Planibel Clearlite, nové floatové sklo s nižším obsahem železa než Planibel Clear. Planibel Clearlite nabízí lepší světelné a energetické vlastnosti a poskytuje vyšší komfort bydlení.

Více světla a více sluneční energie pro větší komfort!

PLANIBEL CLEARLITE

Co je na něm tak výjimečného?

Co to pro vás znamená?

Vysoká světelná prostupnost 91% – Zvyšuje množství přirozeného světla vstupujícího do budovy a snižuje požadavky na umělé osvětlení, což znamená vyšší komfort okolního prostředí.

Nízká energetická absorpce 5% – Nižší riziko tepelného šoku.

Vysoká energetická prostupnost 87% – Zvýšení pasivních energetických zisků.

Vysoký solární faktor 89% – Může zlepšit celkovou energetickou bilanci a má pozitivní dopad na údaje na energetickém štítku okna (WER).

Energetické parametry

