

Technische specificaties

PLANIBEL CLEARLITE

Planibel Clearlite	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
Lichttransmissie %	91	90	90	90	89	88	87
Energietransmissie %	88	87	86	85	82	80	79
Zontoetredingsfactor %	89	88	87	86	85	83	82

Verwerkingsopties

Veiligheid	Thermisch harden
	Lamineren (PVB of EVA)
Snijden	Recht of rond
Vormgeving en randbewerking	Afscherpen
	Slijpen
	Boren
	Uitsparingen
Speciale behandelingen	Thermisch versterken
	Zandstralen
	Met zuur bewerken
	Zeefdrukken en emaileren
	Lakken en verzilveren
Isolerende beglazing	Buigen
	Dubbele of drieboudige beglazing

PLANIBEL CLEARLITE is verkrijgbaar:

- in verschillende dikten: 3, 4, 5, 6, 8, 10 en 12 mm
- in de volgende afmetingen:
 - PLF 6000 x 3210 mm, 5100 x 3210 mm
 - DLF 2250 x 3210 mm, 2000 x 3210 mm

Zie voor verdere details AGC's Productcatalogus op www.yourglass.com



PLANIBEL CLEARLITE is
Cradle to Cradle Certified™ Silver



GLASS UNLIMITED

BELGIË

AGC Glass Europe - T: +32 2 409 30 00 – F: +32 2 672 44 62 - sales.belux@eu.agc.com

NEDERLAND

AGC Glass Nederland - T: +31 344 67 97 04 – F: +31 344 67 96 99 - sales.nederland@eu.agc.com

AGC Glass Europe heeft vertegenwoordiging over de hele wereld, deze adressen kunt u vinden op www.yourglass.com

Planibel Clearlite

MEER LICHT EN MEER ZONNE-ENERGIE,
VOOR MEER COMFORT!



900054 NL - 04/16



De laatste jaren zien we in de glasindustrie de vraag toenemen naar heldere floatglasproducten. Deze vraag komt vooral van de woningmarkt, die op zoek is naar een grotere energiewinst. Daarom brengt AGC nu Planibel Clearlite op de markt, een nieuw floatglas met een lager ijzergehalte dan Planibel Clear. Planibel Clearlite biedt betere licht- en energieprestaties en meer comfort in de woning.

Meer licht en meer zonne-energie, voor meer comfort!

PLANIBEL CLEARLITE

Wat is er zo bijzonder aan?

Wat betekent dit voor u?

Hoge lichttransmissie van 90% – Er wordt meer daglicht binnengelaten, waardoor de behoefte aan kunstlicht afneemt en een aangenamere omgeving wordt gecreëerd

Lage energieabsorptie van 5% – Minder risico op thermische breuk

Hoge energietransmissie van 87% – Hoger, passieve energiewinst

Hoge zontoetredingsfactor van 88% – Een betere energie-balans van het gehele raam, wat een positieve impact heeft op de Window Energy Rating (WER)

Energiefactoren

