



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT N. 65932/REV001

pag. 1 di 1

Marghera

19/03/2003

rif. Marchio UNI Vetri Stratificati

richiedente  
proposer

GLAVERBEL CENTRE R & D  
RUE DE L'AUREORE 2 - 60400 JUMET (BELGIUM) (B)

campione  
sample

Vetro stratificato/Laminated glass

prova eseguita dal / from 7/03/2003  
test date al / to 7/03/2003

contrassegnato  
reference

STRATOBEL 33.1

ricevuto il  
received

19/02/2003 a mezzo vostro

Revision of 14/04/2011 for editorial editing.

This test report deletes and replaces the previous one n° 65932 dated 19/03/2003.

## Attestazione di Prova di Tipo Type Test Attestation

Metodo di prova di durabilità secondo **EN ISO 12543-4:1998 punto 4**  
Test method for durability according to **EN ISO 12543-4:1998 point 4**

Campione: vetro stratificato  
Sample: laminated glass

Struttura (mm):  
Structure (mm):

3/0.38/3

STRATOBEL 33.1

**Tipo di provino: provino ricavato dal taglio di una grande lastra**

Bordo grezzo non lavorato.

Nessuna protezione al bordo.

Dimensioni 300 mm x 100 mm.

**Type of specimen: specimen cuts from larger pane**

No edge worked.

No edge protection.

Dimensions 300 mm x 100 mm.

**Metodo di supporto: solo un lato supportato dal portacampione**

**Method of supporting: one edge supported by test frame**

Risultato della prova  
Result of the test

**Nessuna bolla; Nessuna delaminazione; Nessuna opacità**  
**No bubbles; No delamination; No cloudiness**

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO  
Ennio Magnato



IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Antonio Tucci

*Si attesta che il campione oggetto di analisi esibito dalla ditta richiedente presenta le caratteristiche sopra riportate. Il presente attestato si riferisce al campione esaminato e non può essere riprodotto parzialmente. In carta semplice per gli usi consentiti dalla legge.*

We declare that the analysed sample, provided by the customer, presents the above-mentioned characteristics. This Test Report is relevant exclusively for the specimen tested and it cannot be partially reproduced. Issued on unstamped paper for the uses foreseen by the law.



# Stazione Sperimentale del Vetro

Venezia - Murano, Via Briati 10

Venezia - Marghera, Via delle Industrie - c/o VEGA Edificio Pegaso

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT N. 65934/REV001

pag. 1 di 1

Marghera

19/03/2003

rif. Marchio UNI Vetri Stratificati

richiedente  
proposer

GLAVERBEL CENTRE R & D  
RUE DE L'AUREOLE 2 - 60400 JUMET (BELGIUM) (B)

campione  
sample

Vetro stratificato/Laminated glass

prova eseguita dal / from 7/03/2003  
test date al / to 7/03/2003

contrassegnato  
reference

STRATOBEL 33.2

ricevuto il  
received

19/02/2003 a mezzo vostro

Revision of 14/04/2011 for editorial editing.

This test report deletes and replaces the previous one n° 65934 dated 19/03/2003.

## Attestazione di Prova di Tipo Type Test Attestation

Metodo di prova di durabilità secondo **EN ISO 12543-4:1998 punto 4**  
Test method for durability according to **EN ISO 12543-4:1998 point 4**

Campione: vetro stratificato Sample: laminated glass	Struttura (mm): Structure (mm):	3/0.76/3	STRATOBEL 33.2
---	------------------------------------	----------	----------------

**Tipo di provino: provino ricavato dal taglio di una grande lastra**

Bordo grezzo non lavorato.

Nessuna protezione al bordo.

Dimensioni 300 mm x 100 mm.

**Type of specimen: specimen cuts from larger pane**

No edge worked.

No edge protection.

Dimensions 300 mm x 100 mm.

**Metodo di supporto: solo un lato supportato dal portacampione**

**Method of supporting: one edge supported by test frame**

Risultato della prova  
Result of the test

**Nessuna bolla; Nessuna delaminazione; Nessuna opacità**  
**No bubbles; No delamination; No cloudiness**

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO  
Ennio Magnato



IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Antonio Tucci

*Si attesta che il campione oggetto di analisi esibito dalla ditta richiedente presenta le caratteristiche sopra riportate. Il presente attestato si riferisce al campione esaminato e non può essere riprodotto parzialmente. In carta semplice per gli usi consentiti dalla legge.*

We declare that the analysed sample, provided by the customer, presents the above-mentioned characteristics. This Test Report is relevant exclusively for the specimen tested and it cannot be partially reproduced. Issued on unstamped paper for the uses foreseen by the law.



# Stazione Sperimentale del Vetro

Venezia - Murano, Via Briati 10

Venezia - Marghera, Via delle Industrie - c/o VEGA Edificio Pegaso

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT N. 65936/REV001

pag. 1 di 1

Marghera 19/03/2003 rif. Marchio UNI Vetri Stratificati

richiedente GLAVERBEL CENTRE R & D  
proposer RUE DE L'AUREORE 2 - 60400 JUMET (BELGIUM) (B)

campione Vetrol stratificato/Laminated glass  
sample prova eseguita dal / from 7/03/2003  
test date al / to 7/03/2003

contrassegnato STRATOBEL 44.1  
reference

ricevuto il 19/02/2003 a mezzo vostro  
received

Revision of 14/04/2011 for editorial editing.  
This test report deletes and replaces the previous one n° 65936 dated 19/03/2003.

## Attestazione di Prova di Tipo Type Test Attestation

Metodo di prova di durabilità secondo EN ISO 12543-4:1998 punto 4  
Test method for durability according to EN ISO 12543-4:1998 point 4

Campione: vetro stratificato Sample: laminated glass	Struttura (mm): Structure (mm):	4/0.38/4	STRATOBEL 44.1
---	------------------------------------	----------	----------------

### Tipo di provino: provino ricavato dal taglio di una grande lastra

Bordo grezzo non lavorato.  
Nessuna protezione al bordo.  
Dimensioni 300 mm x 100 mm.

### Type of specimen: specimen cuts from larger pane

No edge worked.  
No edge protection.  
Dimensions 300 mm x 100 mm.


### Metodo di supporto: solo un lato supportato dal portacampione

Method of supporting: one edge supported by test frame

Risultato della prova  
Result of the test

Nessuna bolla; Nessuna delaminazione; Nessuna opacità  
No bubbles; No delamination; No cloudiness

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO  
Ennio Magnato



IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Antonio Tucci

Si attesta che il campione oggetto di analisi esibito dalla ditta richiedente presenta le caratteristiche sopra riportate. Il presente attestato si riferisce al campione esaminato e non può essere riprodotto parzialmente. In carta semplice per gli usi consentiti dalla legge.  
We declare that the analysed sample, provided by the customer, presents the above-mentioned characteristics. This Test Report is relevant exclusively for the specimen tested and it cannot be partially reproduced. Issued on unstamped paper for the uses foreseen by the law.



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT N. 65876/REV001

pag. 1 di 1

Marghera

17/03/2003

rif.

Marchio UNI Vetri Stratificati

richiedente  
proposer

GLAVERBEL CENTRE R & D

RUE DE L'AURORE 2 - 60400 JUMET (BELGIUM) (B)

campione  
sample

Vetro stratificato/Laminated glass

prova eseguita dal / from 7/03/2003  
test date al / to 7/03/2003

contrassegnato  
reference

STRATOBEL 44.2

ricevuto il  
received

19/02/2003 a mezzo vostro

Revision of 14/04/2011 for editorial editing.

This test report deletes and replaces the previous one n° 65876 dated 17/03/2003.

## Attestazione di Prova di Tipo Type Test Attestation

Metodo di prova di durabilità secondo **EN ISO 12543-4:1998 punto 4**  
Test method for durability according to **EN ISO 12543-4:1998 point 4**

Campione: vetro stratificato Sample: laminated glass	Struttura (mm): Structure (mm):	4/0.76/4	STRATOBEL 44.2
---	------------------------------------	----------	----------------

**Tipo di provino: provino ricavato dal taglio di una grande lastra**

Bordo grezzo non lavorato.

Nessuna protezione al bordo.

Dimensioni 300 mm x 100 mm.

**Type of specimen: specimen cuts from larger pane**

No edge worked.

No edge protection.

Dimensions 300 mm x 100 mm.


**Metodo di supporto: solo un lato supportato dal portacampione**

**Method of supporting: one edge supported by test frame**

Risultato della prova  
Result of the test

**Nessuna bolla; Nessuna delaminazione; Nessuna opacità**  
**No bubbles; No delamination; No cloudiness**

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO  
Enrico Mognato



IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Antonio Tucci

*Si attesta che il campione oggetto di analisi esibito dalla ditta richiedente presenta le caratteristiche sopra riportate. Il presente attestato si riferisce al campione esaminato e non può essere riprodotto parzialmente. In carta semplice per gli usi consentiti dalla legge.*

*We declare that the analysed sample, provided by the customer, presents the above-mentioned characteristics. This Test Report is relevant exclusively for the specimen tested and it cannot be partially reproduced. Issued on unstamped paper for the uses foreseen by the law.*



Marghera

17/03/2003

rif.

Marchio UNI Vetri Stratificati

richiedente  
proposer

GLAVERBEL CENTRE R & D  
RUE DE L'AUREORE 2 - 60400 JUMET (BELGIUM) (B)

campione  
sample

Vetro stratificato/Laminated glass

prova eseguita dal / from 7/03/2003  
test date al / to 7/03/2003

contrassegnato  
reference

STRATOBEL 44.2 Patterned

ricevuto il  
received

19/02/2003 a mezzo vostro

Revision of 14/04/2011 for editorial editing.

This test report deletes and replaces the previous one n° 65900 dated 17/03/2003.

## Attestazione di Prova di Tipo Type Test Attestation

**Metodo di prova di durabilità secondo EN ISO 12543-4:1998 punto 4**  
**Test method for durability according to EN ISO 12543-4:1998 point 4**

Campione: vetro stratificato Sample: laminated glass	Struttura (mm): Structure (mm):	4/0.38/4 patterned glass	STRATOBEL 44.2 Patterned
---	------------------------------------	--------------------------	-----------------------------

**Tipo di provino: provino ricavato dal taglio di una grande lastra**

Bordo grezzo non lavorato.

Nessuna protezione al bordo.

Dimensioni 300 mm x 100 mm.

**Type of specimen: specimen cuts from larger pane**

No edge worked.

No edge protection.

Dimensions 300 mm x 100 mm.


**Metodo di supporto: solo un lato supportato dal portacampione**

**Method of supporting: one edge supported by test frame**

Risultato della prova  
Result of the test

**Nessuna bolla; Nessuna delaminazione; Nessuna opacità**  
**No bubbles; No delamination; No cloudiness**

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO  
Ennio Mognato



IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Antonio Tucci

*Si attesta che il campione oggetto di analisi esibito dalla ditta richiedente presenta le caratteristiche sopra riportate. Il presente attestato si riferisce al campione esaminato e non può essere riprodotto parzialmente. In carta semplice per gli usi consentiti dalla legge.*

*We declare that the analysed sample, provided by the customer, presents the above-mentioned characteristics. This Test Report is relevant exclusively for the specimen tested and it cannot be partially reproduced. Issued on unstamped paper for the uses foreseen by the law.*



*Marghera* 17/03/2003 *rif.* Marchio UNI Vetri Stratificati

*richiedente* GLAVERBEL CENTRE R & D  
*proposer* RUE DE L'AUREORE 2 - 60400 JUMET (BELGIUM) (B)

*campione* Vetro stratificato/Laminated glass  
*sample* *prova eseguita dal / from* 7/03/2003  
*test date* *al / to* 7/03/2003

*contrassegnato* STRATOBEL 55.1  
*reference*

*ricevuto il* 19/02/2003 a mezzo vostro  
*received*

Revision of 14/04/2011 for editorial editing.  
This test report deletes and replaces the previous one n° 65878 dated 17/03/2003.

## Attestazione di Prova di Tipo Type Test Attestation

Metodo di prova di durabilità secondo EN ISO 12543-4:1998 punto 4  
Test method for durability according to EN ISO 12543-4:1998 point 4

Campione: vetro stratificato Sample: laminated glass	Struttura (mm): Structure (mm):	5/0.38/5	STRATOBEL 55.1
---	------------------------------------	----------	----------------

### Tipo di provino: provino ricavato dal taglio di una grande lastra

Bordo grezzo non lavorato.

Nessuna protezione al bordo.

Dimensioni 300 mm x 100 mm.

### Type of specimen: specimen cuts from larger pane

No edge worked.

No edge protection.

Dimensions 300 mm x 100 mm.

### Metodo di supporto: solo un lato supportato dal portacampione

Method of supporting: one edge supported by test frame

Risultato della prova  
Result of the test

Nessuna bolla; Nessuna delaminazione; Nessuna opacità  
No bubbles; No delamination; No cloudiness

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO  
Ennio Magnato



IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Antonio Tucci

Si attesta che il campione oggetto di analisi esibito dalla ditta richiedente presenta le caratteristiche sopra riportate. Il presente attestato si riferisce al campione esaminato e non può essere riprodotto parzialmente. In carta semplice per gli usi consentiti dalla legge.  
We declare that the analysed sample, provided by the customer, presents the above-mentioned characteristics. This Test Report is relevant exclusively for the specimen tested and it cannot be partially reproduced. Issued on unstamped paper for the uses foreseen by the law.



# Stazione Sperimentale del Vetro

Venezia - Murano, Via Briati 10

Venezia - Marghera, Via delle Industrie - c/o VEGA Edificio Pegaso

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT N. 65880/REV001

pag. 1 di 1

*Marghera* 17/03/2003 *rif.* Marchio UNI Vetri Stratificati

*richiedente* GLAVERBEL CENTRE R & D  
*proposer* RUE DE L'AURORE 2 - 60400 JUMET (BELGIUM) (B)

*campione* Vetro stratificato/Laminated glass  
*sample* *prova eseguita dal / from* 7/03/2003  
*test date* *al / to* 7/03/2003

*contrassegnato* STRATOBEL 55.2  
*reference*

*ricevuto il* 19/02/2003 a mezzo vostro  
*received*

Revision of 14/04/2011 for editorial editing.  
This test report deletes and replaces the previous one n° 65880 dated 17/03/2003.

## Attestazione di Prova di Tipo Type Test Attestation

Metodo di prova di durabilità secondo EN ISO 12543-4:1998 punto 4  
Test method for durability according to EN ISO 12543-4:1998 point 4

Campione: vetro stratificato Sample: laminated glass	Struttura (mm): Structure (mm):	5/0.76/5	STRATOBEL 55.2
---	------------------------------------	----------	----------------

### Tipo di provino: provino ricavato dal taglio di una grande lastra

Bordo grezzo non lavorato.  
Nessuna protezione al bordo.  
Dimensioni 300 mm x 100 mm.

### Type of specimen: specimen cuts from larger pane

No edge worked.  
No edge protection.  
Dimensions 300 mm x 100 mm.


### Metodo di supporto: solo un lato supportato dal portacampione

Method of supporting: one edge supported by test frame

Risultato della prova  
Result of the test

**Nessuna bolla; Nessuna delaminazione; Nessuna opacità**  
**No bubbles; No delamination; No cloudiness**

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO  
Ennio Mognato



IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Antonio Tucci

Si attesta che il campione oggetto di analisi esibito dalla ditta richiedente presenta le caratteristiche sopra riportate. Il presente attestato si riferisce al campione esaminato e non può essere riprodotto parzialmente. In carta semplice per gli usi consentiti dalla legge.  
We declare that the analysed sample, provided by the customer, presents the above-mentioned characteristics. This Test Report is relevant exclusively for the specimen tested and it cannot be partially reproduced. Issued on unstamped paper for the uses foreseen by the law.



# Stazione Sperimentale del Vetro

Venezia - Murano, Via Briati 10

Venezia - Marghera, Via delle Industrie - c/o VEGA Edificio Pegaso

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT N. 65883/REV001

pag. 1 di 1

*Marghera* 17/03/2003 *rif.* Marchio UNI Vetri Stratificati

*richiedente* GLAVERBEL CENTRE R & D  
*proposer* RUE DE L'AURORE 2 - 60400 JUMET (BELGIUM) (B)

*campione* Vetro stratificato/Laminated glass  
*sample* *prova eseguita dal / from* 7/03/2003  
*test date* *al / to* 7/03/2003

*contrassegnato* STRATOBEL 55.4  
*reference*

*ricevuto il* 19/02/2003 a mezzo vostro  
*received*

Revision of 14/04/2011 for editorial editing.  
This test report deletes and replaces the previous one n° 65883 dated 17/03/2003.

## Attestazione di Prova di Tipo Type Test Attestation

Metodo di prova di durabilità secondo EN ISO 12543-4:1998 punto 4  
Test method for durability according to EN ISO 12543-4:1998 point 4

Campione: vetro stratificato Sample: laminated glass	Struttura (mm): Structure (mm):	5/1.52/5	STRATOBEL 55.4
---	------------------------------------	----------	----------------

### Tipo di provino: provino ricavato dal taglio di una grande lastra

Bordo grezzo non lavorato.

Nessuna protezione al bordo.

Dimensioni 300 mm x 100 mm.

### Type of specimen: specimen cuts from larger pane

No edge worked.

No edge protection.

Dimensions 300 mm x 100 mm.

### Metodo di supporto: solo un lato supportato dal portacampione

Method of supporting: one edge supported by test frame

Risultato della prova  
Result of the test

Nessuna bolla; Nessuna delaminazione; Nessuna opacità  
No bubbles; No delamination; No cloudiness

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO  
Ennio Mognato



IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Antonio Tucci

Si attesta che il campione oggetto di analisi esibito dalla ditta richiedente presenta le caratteristiche sopra riportate. Il presente attestato si riferisce al campione esaminato e non può essere riprodotto parzialmente. In carta semplice per gli usi consentiti dalla legge.

We declare that the analysed sample, provided by the customer, presents the above-mentioned characteristics. This Test Report is relevant exclusively for the specimen tested and it cannot be partially reproduced. Issued on unstamped paper for the uses foreseen by the law.





RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT N. 65889/REV001

pag. 1 di 1

Marghera

17/03/2003

rif.

Marchio UNI Vetri Stratificati

richiedente  
proposer

GLAVERBEL CENTRE R & D

RUE DE L'AUREOLE 2 - 60400 JUMET (BELGIUM) (B)

campione  
sample

Vetro stratificato/Laminated glass

prova eseguita dal / from 7/03/2003  
test date al / to 7/03/2003

contrassegnato  
reference

STRATOBEL 66.2

ricevuto il  
received

19/02/2003 a mezzo vostro

Revision of 14/04/2011 for editorial editing.

This test report deletes and replaces the previous one n° 65889 dated 17/03/2003.

## Attestazione di Prova di Tipo Type Test Attestation

**Metodo di prova di durabilità secondo EN ISO 12543-4:1998 punto 4**  
**Test method for durability according to EN ISO 12543-4:1998 point 4**

Campione: vetro stratificato Sample: laminated glass	Struttura (mm): Structure (mm):	6/0.76/6	STRATOBEL 66.2
---	------------------------------------	----------	----------------

**Tipo di provino: provino ricavato dal taglio di una grande lastra**

Bordo grezzo non lavorato.

Nessuna protezione al bordo.

Dimensioni 300 mm x 100 mm.

**Type of specimen: specimen cuts from larger pane**

No edge worked.

No edge protection.

Dimensions 300 mm x 100 mm.

**Metodo di supporto: solo un lato supportato dal portacampione**

**Method of supporting: one edge supported by test frame**

Risultato della prova

Result of the test

**Nessuna bolla; Nessuna delaminazione; Nessuna opacità**

**No bubbles; No delamination; No cloudiness**

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO

Ennio Mognato



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Antonio Tucci

Si attesta che il campione oggetto di analisi esibito dalla ditta richiedente presenta le caratteristiche sopra riportate. Il presente attestato si riferisce al campione esaminato e non può essere riprodotto parzialmente. In carta semplice per gli usi consentiti dalla legge.

We declare that the analysed sample, provided by the customer, presents the above-mentioned characteristics. This Test Report is relevant exclusively for the specimen tested and it cannot be partially reproduced. Issued on unstamped paper for the uses foreseen by the law.



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT N. 65891/REV001

pag. 1 di 1

Marghera

17/03/2003

rif. Marchio UNI Vetri Stratificati

richiedente  
proposer

GLAVERBEL CENTRE R & D  
RUE DE L'AURORE 2 - 60400 JUMET (BELGIUM) (B)

campione  
sample

Vetro stratificato/Laminated glass

prova eseguita dal / from 7/03/2003  
test date al / to 7/03/2003

contrassegnato  
reference

STRATOBEL 88.1

ricevuto il  
received

19/02/2003 a mezzo vostro

Revision of 14/04/2011 for editorial editing.  
This test report deletes and replaces the previous one n° 65891 dated 17/03/2003.

## Attestazione di Prova di Tipo Type Test Attestation

Metodo di prova di durabilità secondo EN ISO 12543-4:1998 punto 4  
Test method for durability according to EN ISO 12543-4:1998 point 4

Campione: vetro stratificato Sample: laminated glass	Struttura (mm): Structure (mm):	8/0.38/8	STRATOBEL 88.1
---	------------------------------------	----------	----------------

### Tipo di provino: provino ricavato dal taglio di una grande lastra

Bordo grezzo non lavorato.  
Nessuna protezione al bordo.  
Dimensioni 300 mm x 100 mm.

### Type of specimen: specimen cuts from larger pane

No edge worked.  
No edge protection.  
Dimensions 300 mm x 100 mm.

### Metodo di supporto: solo un lato supportato dal portacampione

Method of supporting: one edge supported by test frame

Risultato della prova  
Result of the test

Nessuna bolla; Nessuna delaminazione; Nessuna opacità  
No bubbles; No delamination; No cloudiness

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO  
Ennio Mognato



IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Antonio Taccal

Si attesta che il campione oggetto di analisi esibito dalla ditta richiedente presenta le caratteristiche sopra riportate. Il presente attestato si riferisce al campione esaminato e non può essere riprodotto parzialmente. In carta semplice per gli usi consentiti dalla legge.

We declare that the analysed sample, provided by the customer, presents the above-mentioned characteristics. This Test Report is relevant exclusively for the specimen tested and it cannot be partially reproduced. Issued on unstamped paper for the uses foreseen by the law.



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT N. 65893/REV001

pag. 1 di 1

Marghera

17/03/2003

rif.

Marchio UNI Vetri Stratificati

richiedente  
proposer

GLAVERBEL CENTRE R & D

RUE DE L'AUREORE 2 - 60400 JUMET (BELGIUM) (B)

campione  
sample

Vetro stratificato/Laminated glass

prova eseguita dal / from 7/03/2003  
test date al / to 7/03/2003

contrassegnato  
reference

STRATOBEL 88.2

ricevuto il  
received

19/02/2003 a mezzo vostro

Revision of 14/04/2011 for editorial editing.

This test report deletes and replaces the previous one n° 65893 dated 17/03/2003.

## Attestazione di Prova di Tipo Type Test Attestation

Metodo di prova di durabilità secondo EN ISO 12543-4:1998 punto 4  
Test method for durability according to EN ISO 12543-4:1998 point 4

Campione: vetro stratificato Sample: laminated glass	Struttura (mm): Structure (mm):	8/0.76/8	STRATOBEL 88.2
---	------------------------------------	----------	----------------

**Tipo di provino: provino ricavato dal taglio di una grande lastra**

Bordo grezzo non lavorato.

Nessuna protezione al bordo.

Dimensioni 300 mm x 100 mm.

**Type of specimen: specimen cuts from larger pane**

No edge worked.

No edge protection.

Dimensions 300 mm x 100 mm.


**Metodo di supporto: solo un lato supportato dal portacampione**

**Method of supporting: one edge supported by test frame**

Risultato della prova  
Result of the test

**Nessuna bolla; Nessuna delaminazione; Nessuna opacità**  
**No bubbles; No delamination; No cloudiness**

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO  
Ennio Magnato



IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Antonio Tucci

Si attesta che il campione oggetto di analisi esibito dalla ditta richiedente presenta le caratteristiche sopra riportate. Il presente attestato si riferisce al campione esaminato e non può essere riprodotto parzialmente. In carta semplice per gli usi consentiti dalla legge.

We declare that the analysed sample, provided by the customer, presents the above-mentioned characteristics. This Test Report is relevant exclusively for the specimen tested and it cannot be partially reproduced. Issued on unstamped paper for the uses foreseen by the law.