



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT N. 69622

pag. 1 di 2

Marghera

30/03/2004

rif. Marchio UNI vetri stratificati
Your mail dated 22.03.2004

richiedente
proposer

GLAVERBEL S.A. CENTRE DE RECHERCHE - ET DEVELOPPEMENT
RUE DE L'AUREOLE 2 - 60400 JUMET (BELGIUM) (B)

campione
sample

Laminated glass

prova eseguita dal / from 13/03/2003
test date al / to 13/03/2003

contrassegnato
reference

STRATOBEL 44.1

ricevuto il
received

19/02/2003 a mezzo vostro

IMPACT TEST ACCORDING TO EN 12600: 2002

Glass in building – Pendulum test – Impact test method and classification for flat glass

On laminated flat glass specimens with a nominal thickness of: **8,38 mm**, the impact test according to EN 12600:2002, point 5, has been made.

Test results:

Specimen n°	Thickness	Dimensions	Drop height	Breakage	Mode of breakage (*)
1	8,01	1938 x 876	190	NO	/
2	8,07	1938 x 876	190	NO	/
3	8,06	1938 x 876	190	NO	/
4	8,11	1938 x 876	190	NO	/
1	8,01	1938 x 876	450	NO	Type B
2	8,07	1938 x 876	450	NO	Type B
3	8,06	1938 x 876	450	NO	Type B
4	8,11	1938 x 876	450	NO	Type B
	(mm)	(mm)	(mm)		Type B

(*)Established according to Appendix C (EN 12600: 2002)



Stazione Sperimentale del Vetro

Venezia - Murano, Via Briati 10

Venezia - Marghera, Via delle Industrie - c/o VEGA Edificio Pegaso

69622

pag. 2 di 2

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT N.

Marghera

30/03/2004

rif.

Marchio UNI vetri stratificati

Your mail dated 22.03.2004

richiedente
proposer

GLAVERBEL S.A. CENTRE DE RECHERCHE - ET DEVELOPPEMENT

RUE DE L'AURORE 2 - 60400 JUMET (BELGIUM) (B)

campione
sample

Laminated glass

prova eseguita dal / from 13/03/2003
test date al / to 13/03/2003

contrassegnato
reference

STRATOBEL 44.1

ricevuto il
received

19/02/2003 a mezzo vostro


Performance Classification: 2 (B) 2

The test has been performed with a calibrated test rig according to EN 12600:2002, Annex B.

Date of the latest calibration: 24/05/2002.

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO

Ennio Mognato



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Antonio Tucci

Si attesta che il campione oggetto di analisi esibito dalla ditta richiedente presenta le caratteristiche sopra riportate. Il presente attestato si riferisce al campione esaminato e non può essere riprodotto in qualsiasi forma senza preliminare autorizzazione scritta. Eventuali reclami devono pervenire entro tre mesi dalla data di emissione. In carta semplice per gli usi consentiti dalla legge.