Stazione Sperimentale del Vetro

***Venezia - Murano**, Via Briati 10*

***Venezia - Marghera**, Via delle Industrie - c/o VEGA Edificio Pegaso*

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT N. 69409

Marghera 3/03/2004 *rif.* Vs/lettera del 03/02/2004

richiedente / proposer: GLAVERBEL
CHAUSSEE DE LA HULPE, 166 - 01170 BRUXELLES

campione / sample: Vetro piano stratificato

prova eseguita dal / from *al* / to / test date: 19/02/2004 - 19/02/2004

contrassegnato / reference: STRATOPHONE 44.4

ricevuto il / received: 10/02/2004 a mezzo vostro

Prova di resistenza secondo UNI EN 356:2002

Vetro per edilizia– Vetro di sicurezza – Prove e classificazione di resistenza contro l'attacco manuale – Prova di caduta con sfere

Su campioni di vetro piano stratificato da Voi inviati, aventi uno spessore nominale di **9,52 mm**, è stata eseguita la prova di caduta con sfere d'acciaio descritta ai punti 6.1 e 8 della Norma UNI EN 356:2002.

Composizione del vetro stratificato sottoposto a prova:	4/1,52/4 (vetro/pvb acustico/vetro)

pvb: polivinilbutirrale

La categoria di resistenza per cui è stata sottoposta a prova la campionatura risulta essere come da Prospetto 1 della Norma in oggetto: P4A

In base ai risultati di prova ed in conformità al Prospetto 4 della Norma in oggetto, alla campionatura in esame può essere assegnata la seguente categoria di resistenza:

Codice della categoria di resistenza ottenuto: **EN 356 P4A**

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Ennio Mognato

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonio Tucci

Si attesta che il campione oggetto di analisi esibito dalla ditta richiedente presenta le caratteristiche sopra riportate. Il presente attestato si riferisce al campione esaminato e non può essere riprodotto in qualsiasi forma senza preliminare autorizzazione scritta. Eventuali reclami devono pervenire entro tre mesi dalla data di emissione. In carta semplice per gli usi consentiti dalla legge.