

**DATOS TÉCNICOS**

<b>Base:</b>	Mezcla de disolventes y promotores de la adhesión
<b>Consistencia:</b>	Líquido
<b>Curado:</b>	Secado físico
<b>Peso específico:</b>	1,0 g/ml

**PRODUCTO**

AGC pone a su disposición FIX-IN SA, un agente de limpieza y promotor de la adhesión en un producto. El producto FIX-IN SA de AGC mejora la adhesión de los adhesivos/productos selladores a los sustratos no porosos como metales y plásticos (por ejemplo, el revestimiento de seguridad Safe+ de los vidrios lacados Lacobel, Matelac y los espejos Mirox MNGE y Mirox 4Green de AGC).

**CARACTERÍSTICAS**

Mejora las propiedades de adhesión sobre materiales no porosos. Mejora la resistencia final de la silicona FIX-IN SL de AGC en hasta un 25 %.

**APLICACIONES**

El producto FIX-IN SA de AGC debe aplicarse sobre el revestimiento de seguridad Safe+ de AGC antes de utilizar la silicona FIX-IN SL de AGC.

El producto FIX-IN SA de AGC limpia los sustratos de cara a su posterior unión o sellado.

**PRESENTACIÓN COMERCIAL**

**Color:** transparente.

**Envase:** hojalata de 450 ml.

**PERÍODO MÁXIMO DE ALMACENAMIENTO**

24 meses en los botes de aerosol sin abrir en un lugar de almacenamiento fresco y seco a una temperatura entre 5 y 25 °C.

Utilice el producto antes de la fecha de caducidad especificada en el envase.

**SUPERFICIES**

**Tipos:** cualquier superficie no porosa.

AGC Glass Europe recomienda realizar una prueba

preliminar de compatibilidad.

**APLICACIÓN**

El producto FIX-IN SA de AGC en envase de hojalata debe aplicarse utilizando un paño sobre el material correspondiente (p. ej., el revestimiento de seguridad Safe/Safe+). Sustituya el paño regularmente siempre que esté sucio. Aunque bastaría con tratar aquellas zonas que vayan a unirse, a veces resulta más sencillo tratar toda la superficie.

Deje que el producto FIX-IN SA de AGC se evapore durante aproximadamente 5 minutos antes de proceder a realizar la unión o el sellado. Las uniones deben efectuarse durante las 8 horas siguientes a la aplicación del activador de superficies FIX-IN SA de AGC.

**RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE**

Aplice las normas de higiene industrial habituales.

Consulte la etiqueta o la ficha de datos de seguridad del producto para obtener información adicional.

Ventile adecuadamente el espacio de trabajo.

**OBSERVACIONES**

Este producto no debe utilizarse en superficies porosas (p. ej., estructuras de madera).

Nunca debe aplicarse el aerosol FIX-IN SA de AGC sobre la cara del vidrio de los vidrios pintados Lacobel (T) y Matelac (T) ni de los espejos Mirox MNGE y Mirox 4Green de AGC.

El aerosol FIX-IN SA de AGC deja una marca blanca sobre el sustrato. Únicamente debe aplicar este producto sobre la superficie a unir.

**ELIMINACIÓN**

Vacíe el envase y elimínelo cumpliendo lo dispuesto en las normas vigentes a nivel local.

**Limitación de responsabilidad:** La información y las directrices contenidas en la presente ficha de datos técnicos son el resultado de nuestras pruebas y experiencias a fecha de su publicación, de tal forma que identificamos cada versión de la ficha de datos técnicos mediante su fecha de revisión. La última versión de dicha ficha sustituye a todas las versiones anteriores, informándose al cliente de que la versión más reciente puede contener cambios técnicos que deben tenerse en cuenta a la hora de utilizar el/los producto/s correspondiente/s. Puede consultar la última versión de la ficha de datos técnicos en el sitio web [www.agc-yourglass.com](http://www.agc-yourglass.com); asimismo, también puede solicitársela a su persona de contacto de AGC a nivel local. El cliente debería comprobar periódicamente si se ha publicado alguna actualización de la ficha de datos técnicos correspondiente antes de utilizar los productos de AGC. Dado que AGC Glass Europe no dispone de ningún tipo de control sobre las aplicaciones a las que se destinen sus productos, no nos responsabilizamos de los resultados ni de los daños que se produzcan debido a un uso inadecuado o no recomendado de estos. Teniendo en cuenta que tanto el diseño y la calidad del sustrato como las condiciones de procesamiento escapan a nuestro control, no nos responsabilizamos de aquellos daños directos o indirectos derivados de dichos factores y condiciones, tomando como referencia la información contenida en la presente ficha de datos técnicos. Por estos motivos, siempre recomendamos realizar una prueba conforme a las circunstancias específicas que imperen a nivel local. Hasta donde permitan las leyes vigentes, AGC Glass Europe se reserva el derecho a modificar las características y la presentación comercial de sus productos sin previo aviso. AGC Glass Europe ha elaborado la información contenida en la presente ficha de datos técnicos de buena fe y con la máxima exactitud posible, pero no se responsabiliza de las imprecisiones ni de los errores de imprenta que puedan existir en ella.

**Sede central de AGC Glass Europe – Avenue Jean Monnet 4 – 1348 Louvain-la-Neuve – Bélgica**

Teléfono de emergencias (24/24 y 7/7): +32 14 58 45 45 (neerlandés, francés, inglés y alemán) - [www.agc-yourglass.com](http://www.agc-yourglass.com)