

**DATI TECNICI**

<b>Base:</b>	Miscela di solventi e promotori di adesione
<b>Consistenza:</b>	Liquida
<b>Consumo:</b>	Circa 2,5 ml/m <sup>2</sup>
<b>Indurimento:</b>	Essiccazione fisica
<b>Peso specifico:</b>	1,0 g/ml

**PRODOTTO**

FIX-IN SA di AGC è insieme pulitore e promotore di adesione. FIX-IN SA di AGC offre una migliore adesione di sigillante-adesivi a supporti non porosi, come metallo e plastica (come la pellicola di sicurezza Safe+ di AGC) su Lacobel, Matelac, Mirox MNGE, Mirox 4Green di AGC.

**CARATTERISTICHE**

Migliora l'adesione su materiali non porosi. Contribuisce a una resistenza superiore (fino al 25%) per FIX-IN SL di AGC.

**APPLICAZIONI**

FIX-IN SA di AGC deve essere utilizzato sulla pellicola di sicurezza Safe+ di AGC prima di applicare FIX-IN SL di AGC.

FIX-IN SA di AGC pulisce i supporti nelle applicazioni di incollaggio o sigillatura.

**IMBALLAGGIO**

**Colore:** trasparente

**Imballaggio:** barattolo da 450 ml

**DURATA DI CONSERVAZIONE**

24 mesi in bombolette spray chiuse in un luogo di stoccaggio fresco e asciutto a temperature comprese tra +5°C e +25°C.  
Utilizzare prima della data di scadenza, vedere imballaggio.

**SUPERFICI**

**Tipo:** tutte le superfici non porose

AGC Glass Europe raccomanda di effettuare un test preliminare di compatibilità.

**APPLICAZIONI**

Applicare FIX IN SA di AGC, in imballaggi di latta, con un panno sul materiale, p.es. la pellicola di sicurezza Safe+. Sostituire regolarmente il panno quando è sporco. Basta solo trattare le strisce da incollare, ma a volte è più facile trattare l'intera superficie.

Lasciar evaporare FIX-IN SA di AGC per circa 5 minuti prima dell'incollaggio o la sigillatura. I legami adesivi si devono formare entro 8 ore dopo applicazione dell'attivatore superficiale FIX-IN SA di AGC.

**RACCOMANDAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA**

Appicare le norme di igiene industriale abituali. Per maggiori informazioni, consultare l'etichetta e la scheda di sicurezza.

Ventilare adeguatamente il locale.

**OSSERVAZIONI**

Non usare prodotti porosi su superfici come le costruzioni in legno.

Non usare mai FIX-IN SA di AGC sul lato vetro di Lacobel (T), Matelac (T), Mirox MNGE, Mirox 4Green di AGC.

FIX-IN SA di AGC lascia sul supporto un velo bianco.

Applicare FIX-IN SA di AGC solo sulla zona che deve essere fatta aderire.

**SMALTIMENTO**

Svuotare l'imballaggio e smaltirlo in conformità con le norme locali.

**Clausola di esclusione della responsabilità:** Le informazioni e le istruzioni contenute nella presente scheda tecnica sono il risultato dei nostri collaudi e della nostra esperienza al momento della pubblicazione della scheda; ogni versione della scheda tecnica è identificata in riferimento alla rispettiva data di revisione. La versione più recente della scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti, e il cliente è informato che tale versione più recente può contenere modifiche tecniche che devono essere prese in considerazione nell'impiego dei rispettivi prodotti. La versione più recente della scheda tecnica è consultabile su [www.agc-yourglass.com](http://www.agc-yourglass.com) oppure può essere ottenuta, su richiesta, presso il rappresentante AGC di zona. Il cliente è tenuto a verificare regolarmente l'esistenza di un'eventuale versione aggiornata della scheda tecnica prima di utilizzare i prodotti AGC. AGC Glass Europe non ha alcun controllo sulle modalità di applicazione, pertanto non può essere ritenuta responsabile né colpevole dei risultati e di qualsiasi eventuale danno derivante da un uso improprio o non adatto. La progettazione e la qualità del supporto e le condizioni di trasformazione esulano dal nostro controllo, pertanto non siamo responsabili sulla base della presente scheda tecnica di eventuali danni diretti o indiretti derivanti da tali fattori e condizioni. Raccomandiamo pertanto di eseguire sempre un test in base alle circostanze locali specifiche. Per quanto consentito dalle leggi in vigore, AGC Glass Europe si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e la presentazione dei suoi prodotti senza preavviso. AGC Glass Europe ha preparato le informazioni contenute nella presente scheda tecnica in buona fede e nel modo più accurato possibile, ma non può essere ritenuta responsabile o colpevole di eventuali imprecisioni o errori tipografici.