FIX-IN TU (-T)

Technický list

TECHNICKÉ ÚDAJE

Základ:	Dekorativní barva
Oblast použití:	Dekorativní skla: AGC Lacobel (T) / Matelac (T)
Použití na povrchy:	Sklo
Barva:	Různé barvy
Hustota:	1,2 - 1,5 kg/dm³
Obsah pevných látek (hmotnost):	60-80%
Viskozita (CF4@20°C):	110-130s
Minimální teplota pro aplikaci:	+15°C
Tvrzení:	Schnutí na vzduchu
Teplota vysoušení:	20-40°C
Doba schnutí:	1-2 hod.
Odolnost:	Odolná vůči vodě a detergentům. Není odolná vůči alkoholům, alifatickým ani aromatickým uhlovodíkům.

PRODUKT

AGC FIX-IN TU (-T) (Touch-up) je barva k použití na opravy drobných rýh nebo dírek (do 25mm^2) v nátěru dekorativních skel AGC Lacobel / Matelac/ Lacobel T / Matelac T bez ochranné folie Safe+.

DOBA SKLADOVATELNOSTI

Zamezte kontaktu s přímým slunečním světlem (UV).
9 měsíců v neotevřeném a utěsněném obalu na chladném a suchém místě při teplotě mezi +5°C a +30°C a relativní vlhkosti +/- 50%.
Použijte do data ukončení trvanlivosti, viz obal.

BALENÍ

5 x 20 ml skleněné lahvičky

POVRCHY

Druh: sklo, místně poškrábaný nebo poškozený lak (do 25mm^2) na produktech AGC Lacobel / Matelac/ Lacobel T / Matelac T
Safe+: není určeno k použití na tomto druhu povrchu
Stav povrchu: čistý, suchý, zbavený prachu a mastnoty. Povrchové nečistoty mohou ovlivnit přilnavost barvy AGC FIX-IN TU (-T) a musí být mechanicky odstraněny a následně musí být povrch odmaštěn.

POKYNY PRO POUŽITÍ

Před použitím lahvičku s AGC FIX-IN TU (-T) důkladně protřepejte.
Barvu AGC FIX-IN TU (-T) aplikujte štětečkem v tenké vrstvě na sklo v místě poškození laku.
Ponechte opravnou barvu vyschnout. Horký vzduch urychlí proces schnutí.
FIX-IN TU -T opravná barva pro skla Lacobel T/ Matelac T musí být používána až po tepelném zpracování.

DOPORUČENÍ PRO OCHRANU ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI

Používejte obvyklé průmyslové hygienické postupy.
Používejte ochranné rukavice.
Další informace naleznete na štítku nebo v bezpečnostním listu.

POZNÁMKY A DOPORUČENÍ

V barvě se mohou vyskytnout drobné rozdíly.
Ztuhlá opravná barva se nesmí ředit.

LIKVIDACE

Prázdné obaly, zbytky produktu a lahvičky likvidujte podle místních oficiálních předpisů.

Odmítnutí odpovědnosti: Údaje a pokyny v tomto technickém listu odpovídají výsledkům našich testů a zkušeností v době jeho publikace a každá verze technického listu je označena datem příslušné revize. Nejnovější verze technického listu nahrazuje veškeré jeho předchozí verze a zákazník bere na vědomí, že tato poslední verze může obsahovat technické změny, které je nutné vzít při používání příslušných produktů v úvahu. Poslední verzi technického listu si lze přečíst na www.agc-yourglass.com nebo si ji vyžádat od vašeho místního zástupce společnosti AGC. Zákazník by si měl před použitím produktu od AGC ověřit, zda je k dispozici aktualizovaná verze technického listu. Vzhledem k tomu, že AGC Glass Europe nemá žádnou kontrolu nad různými způsoby použití, nemůžeme nést odpovědnost za výsledky ani za poškození vyplývající z nesprávného nebo z neodpovídajícího použití. Vzhledem k tomu, že provedení a kvalita substrátu a podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme nést odpovědnost na základě tohoto technického listu za škody přímo či nepřímo vyplývající z těchto faktorů a podmínek. Proto doporučujeme vždy provádět testování podle konkrétních místních podmínek. AGC Glass Europe si vyhrazuje v maximálním rozsahu, který umožňují související zákony, právo modifikovat charakteristiku a prezentaci svých produktů bez předchozího upozornění. Společnost AGC Glass Europe vypracovala údaje obsažené v tomto technickém listu v dobré víře a pokud možno nejpřesněji, avšak nemůže odpovídat za nepřesnosti ani za tiskové chyby.

AGC Flat Glass Czech – Sklářská 450 – 416 74 Teplice - Telefonní číslo: +420 417 50 1111 - www.agc-yourglass.com
Telefonní číslo pro naléhavé situace (24/24, 7/7): +32 14 58 45 45 (NL, FR, EN, DE)