

DATI TECNICI

Base:	Vernice decorativa
Campo di applicazione:	Pannelli in vetro decorativo: Lacobel (T) / Matelac (T) di AGC
Supporto:	Vetro
Colore:	Diversi colori
Densità:	1,2 -1,5 kg/dm ³
Contenuto di solidi (peso):	60-80%
Viscosità (CF4@20°C):	110-130s
Temperatura di applicazione minima:	+15°C
Sistema di indurimento:	Essiccazione all'aria
Temperatura di essiccazione:	20-40°C
Tempo di essiccazione:	1-2 ore
Resistenza:	Resiste all'acqua e ai detergenti. Non resiste agli alcoli, e agli idrocarburi alifatici e aromatici.

PRODOTTO

AGC FIX-IN TU (-T) è una vernice per ritocchi utilizzata per riparare piccoli graffi o fori (fino a 25 mm²) sulla faccia laccata dei vetri decorativi Lacobel / Matelac / Lacobel T / Matelac T di AGC senza pellicola di sicurezza Safe+.

DURATA DI CONSERVAZIONE

Evitare l'esposizione diretta alla luce del sole (UV).
9 mesi in imballaggi chiusi ed ermeticamente sigillati in un luogo di stoccaggio fresco e asciutto a temperature comprese tra +5°C e +30°C e con un'umidità relativa di +/- 50%.

Utilizzare prima della data di scadenza, vedere imballaggio.

IMBALLAGGIO

5 recipienti di vetro da 20 ml

SUPERFICI

Tipo: vetro, strato laccato graffiato / danneggiato localmente (fino a 25 mm²) di Lacobel / Matelac / Lacobel T / Matelac T di AGC.

Pellicola Safe+: da non utilizzare su queste superfici
Stato della superficie: pulita, asciutta, priva di polvere e grasso. Impurità sulla superficie possono influire sull'adesione della vernice per ritocchi AGC FIX-IN TU (-T) e vanno rimosse meccanicamente, con successiva sgrassatura.

ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE

Agitare bene il recipiente FIX-IN TU (-T) di AGC prima dell'uso.

Applicare AGC FIX-IN TU (-T) con pennello, localmente sul vetro in uno strato sottile, sullo strato di vernice danneggiata.

Lasciar asciugare la vernice per ritocchi. L'aria calda accelera il processo di essiccazione.

FIX-IN TU-T: vernice per ritocchi per Lacobel T / Matelac T da usare solo dopo la tempra.

RACCOMANDAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

Applicare le norme di igiene industriale abituali. Indossare guanti di protezione.

Per maggiori informazioni, consultare l'etichetta e la scheda di sicurezza.

OSSERVAZIONI E RACCOMANDAZIONI

Si possono avere piccole differenze di colore.

La vernice per ritocchi solidificata non può essere diluita.

SMALTIMENTO

Svuotare l'imballaggio e smaltire i residui dei prodotti e i contenitori con residui di prodotti attaccati in conformità con le norme locali.

Clausola di esclusione della responsabilità: Le informazioni e le istruzioni contenute nella presente scheda tecnica sono il risultato dei nostri collaudi e della nostra esperienza al momento della pubblicazione della scheda; ogni versione della scheda tecnica è identificata in riferimento alla rispettiva data di revisione. La versione più recente della scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti, e il cliente è informato che tale versione più recente può contenere modifiche tecniche che devono essere prese in considerazione nell'impiego dei rispettivi prodotti. La versione più recente della scheda tecnica è consultabile su www.agc-yourglass.com oppure può essere ottenuta, su richiesta, presso il rappresentante AGC di zona. Il cliente è tenuto a verificare regolarmente l'esistenza di un'eventuale versione aggiornata della scheda tecnica prima di utilizzare i prodotti AGC. AGC Glass Europe non ha alcun controllo sulle modalità di applicazione, pertanto non può essere ritenuta responsabile né colpevole dei risultati e di qualsiasi eventuale danno derivante da un uso improprio o non adatto. La progettazione e la qualità del supporto e le condizioni di trasformazione esulano dal nostro controllo, pertanto non siamo responsabili sulla base della presente scheda tecnica di eventuali danni diretti o indiretti derivanti da tali fattori e condizioni. Raccomandiamo pertanto di eseguire sempre un test in base alle circostanze locali specifiche. Per quanto consentito dalle leggi in vigore, AGC Glass Europe si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e la presentazione dei suoi prodotti senza preavviso. AGC Glass Europe ha preparato le informazioni contenute nella presente scheda tecnica in buona fede e nel modo più accurato possibile, ma non può essere ritenuta responsabile o colpevole di eventuali imprecisioni o errori tipografici.