

TECHNISCHE GEGEVENS

Basis:	Decoratieve lak
Toepassingsgebied:	Decoratieve glaspanelen: AGC Lacobel (T) / Matelac (T)
Ondergrond:	Glas
Kleur:	Diverse kleuren
Dichtheid:	1,2 -1,5 kg/dm ³
Gehalte vaste stof (gewicht):	60-80%
Viscositeit (CF4@20°C):	110-130s
Minimale aanbrengtemperatuur:	+15°C
Uithardingsysteem:	Droging aan de lucht
Droogtemperatuur:	20-40°C
Droogtijd:	1-2 uur
Bestendigheid:	Bestand tegen water, schoonmaakmiddel. Niet bestand tegen alcoholen, alifatische en aromatische koolwaterstoffen.

PRODUCT

AGC FIX-IN TU (-T) is een reparatielak die kan worden gebruikt voor het repareren van kleine krassen of gaatjes (tot 25 mm²) in de laklaag van AGC Lacobel / Matelac / Lacobel T / Matelac T decoratieve glaspanelen zonder Safe+ veiligheidsfolie.

HOUDBAARHEID

Vermijd blootstelling aan direct zonlicht (UV). Negen maanden in de ongeopende, goed afgesloten verpakking op een koele en droge bewaarplaats bij temperaturen tussen +5°C en +30° en een relatieve luchtvochtigheid van +/- 50%. Te gebruiken voor de uiterste houdbaarheidsdatum, zie verpakking.

VERPAKKING

5 x 20 ml glazen flesjes

OPPERVLAKKEN

Type: glas, plaatselijk gekraaste/beschadigde laklaag (tot 25 mm²) van AGC Lacobel / Matelac / Lacobel T / Matelac T

Safe+: niet gebruiken op deze oppervlakken
Toestand van het oppervlak: schoon, droog, stof- en vetvrij. Verontreinigingen op het oppervlak kunnen de hechting van de AGC FIX-IN TU (-T) reparatielak beïnvloeden

en moeten mechanisch worden verwijderd, gevolgd door ontvetting.

AANBRENGINSTRUCTIES

Het flesje met AGC FIX-IN TU (-T) voor gebruik uitgebreid schudden.

Breng AGC FIX-IN TU (-T) aan met een borstel, in een dunne laag, op de plaatselijk beschadigde laklaag van het glas.

Laat de bijwerklak opdrogen. Warme lucht versnelt het drogingsproces.

FIX-IN TU-T retoucheerlak voor Lacobel T / Matelac T producten moet net voor het harden aangebracht worden.

GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSADVIES

Pas de gebruikelijke industriële hygiënische voorzorgsmaatregelen toe. Draag beschermende handschoenen.

Raadpleeg het etiket of het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie.

OPMERKINGEN EN AANBEVELINGEN

Er kunnen kleine kleurverschillen optreden. Opgedroogde reparatielak mag niet worden verdund.

VERWIJDERING

Leeg de verpakking en verwijder productresten en houders die productresten bevatten conform de plaatselijk geldende regelgeving.

Disclaimer: De gegevens en richtlijnen in dit technisch informatieblad zijn het resultaat van onze testen en ervaring op het moment van publicatie. Elke versie van het technisch informatieblad wordt geïdentificeerd aan de hand van de revisiedatum. De laatste versie van het technisch informatieblad vervangt alle voorgaande versies. De klant wordt geacht te weten dat deze laatste versie technische veranderingen kan bevatten die in overweging moeten worden genomen bij het gebruik van de desbetreffende producten. De laatste versie van het technisch informatieblad is te raadplegen op www.agc-yourglass.com of kan op verzoek worden verkregen van uw lokale AGC-contactpersoon. Voorafgaand aan het gebruik van AGC-producten moet de klant regelmatig nagaan of er een nieuwe versie bestaat van het technisch informatieblad. Aangezien AGC Glass Europe geen controle heeft over de toepassingsmethoden kunnen wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de resultaten en voor enigerlei schade die voortvloeit uit onjuist gebruik of gebruik dat niet is aangepast aan de omstandigheden. Aangezien het ontwerp en de kwaliteit van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze controle vallen, zijn wij niet aansprakelijk op basis van dit technisch informatieblad voor schade die direct of indirect voortvloeit uit deze factoren en omstandigheden. Wij raden daarom aan om altijd een test uit te voeren op basis van de specifieke plaatselijke omstandigheden. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, behoudt AGC Glass Europe zich het recht voor om de kenmerken en presentatie van haar producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. AGC Glass Europe heeft de in dit technisch informatieblad opgenomen informatie in goed vertrouwen en zo nauwkeurig mogelijk samengesteld, maar kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor onnauwkeurigheden of drukfouten.

Hoofdkantoor AGC Glass Europe – Avenue Jean Monnet 4 – 1348 Louvain-la-Neuve – België

Telefoonnummer voor noodgevallen (24/24, 7/7): +32 14 58 45 45 (NL, FR, EN, DU) - www.agc-yourglass.com