

Importanti istruzioni preliminari

Leggere con attenzione le seguenti istruzioni prima di procedere alla lavorazione del vetro Lacobel T

1. **Prodotto** – Lacobel T deve essere temprato termicamente secondo la norma EN12150 o indurito termicamente secondo la norma EN1863.
2. **Prodotto** – Utilizzare Lacobel T entro i 12 mesi successivi alla consegna.
3. **Stoccaggio e movimentazione** – Stoccare e movimentare con cura il vetro Lacobel T per evitare di danneggiare lo smalto. Rimuovere ogni tipo di possibile contaminazione che possa entrare in contatto con il lato smaltato e asciugare rapidamente e con cura il vetro per rimuovere tracce di acqua e/o umidità.
4. **Taglio** – Tagliare Lacobel T sopra un tavolo di taglio pulito, con il lato smaltato rivolto verso il basso. Utilizzare olio da taglio volatile compatibile e pulire dopo l'operazione di taglio. Eseguire un taglio a getto d'acqua sul lato smaltato.
5. **Molatura dei bordi – Molatrice verticale** – Lato smaltato rivolto verso l'operatore, utilizzare ventose pulite. Sistemi con cinghia incrociata: lato smaltato rivolto verso l'alto, utilizzare spruzzatori.
6. **Molatura dei bordi – Molatrice bilaterale** – Lato smaltato rivolto verso l'operatore, utilizzare cinghie pulite. Sistema a controllo numerico (CNC): lato smaltato rivolto verso l'alto o verso l'operatore.
7. **Lavaggio** – Per evitare di danneggiare lo smalto, asciugare perfettamente il vetro entro 15 minuti dalla molatura dei bordi. Non accatastare lastre di vetro bagnate tra le fasi di molatura dei bordi e di lavaggio.
8. **Trattamento termico** – Non utilizzare mai forni senza convezione. Trattare termicamente il vetro entro i 2 giorni successivi alla molatura dei bordi e al lavaggio. Lato smaltato rivolto verso l'alto.
 - Forno con sola convezione superiore: 680°C in alto e 700°C in basso;
 - Forno con convezione superiore e inferiore: 680°C in alto e 680°C in basso.
9. **Qualità dello smalto** – Verificare la qualità dello smalto dopo trattamento termico toccando il lato smaltato con un dito bagnato: dal lato vetro non si devono notare macchie umide.
10. **Ulteriori informazioni** – Visitare il sito www.yourglass.com – gamma Lacobel T descrizione – per scaricare le presenti istruzioni nella propria lingua o per contattare il servizio di consulenza tecnica (TAS) di AGC. Visitare www.youtube.com/user/yourglass per visionare il video di trasformazione Lacobel T.